

# STUCCO EPOSSIDICO

# 1078.

## Gyors epoxid kitt

13/12/00 LRD/nz

### Termékleírás

Közepes fajsúlyú kétkomponensű epoxid kitt. Nagyon gyors kikeményedés, bármely felületre kitűnő tapadás, jó mechanikai és vegyi ellenállás jellemzi.

Könnyen kenhető és erősen tixotróp. Nagy kiterjedésű és függőleges alapra is könnyen felhordható.

Gyakorlatilag teljesen oldószermentes, tehát nem húzódik össze, repedésveszély nem áll fenn. Egy rétegben is vastagon felhordható.

Vízre, oldószerre, ásványi olajra, lúgra és a vegyi termékek legnagyobb részére nem reagál.

### Felhasználási terület

Az építőipar, az ipar és a hajó javítás területén bármilyen felújításra, helyreállításra és javításra alkalmas. Sarkok pótlására, lyukak és rések kitöltésére, érdes felület kiegyenlítésére, vagy vas, öntöttvas, üvegyanta, üveg, kerámia, fa és fal felületek hibáinak javítására.

### Műszaki jellemzők

Szín	: fehér
A kikeményedett termék jellege	: tömör fehér massa, tartós, ellenálló, meglehetősen merev
Kötőanyag tulajdonsága	: epoxid poliaminoamid
Terméktípus	: kétkomponensű, a 4078 0000 cikksz. INDURITORE edzővel
Szárazanyag-maradék katalizált termékénél	: 96 % súlyban
Fajsúly	: „A” rész : 1,65 kg/l ( ± 0,02) „B” rész : 1,15 kg/l ( ± 0,02)
Keverési arány	: 2 : 1 „A” rész súly/„B” rész súly
Fazékidő	: kb. 30 perc
Viszkozitás	: tixotróp paszta
Vízellenállás	: kitűnő
Oldószerellenállás	: kitűnő
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

**Megj.:** 20 °C-on mért adatok.

### Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felület száraz, tiszta, por- és zsírintes, valamint egy kissé érdesre csiszolt legyen. Minden esetben javasolt a homoktisztítás vagy a nagyszemcsés dörzspapírral történő csiszolás, hogy a kitt maximális tapadását biztosítsa.
Felhordás	: spatulya, simítóké, vakolókanál
Hígítás	: használatra kész termék, nincs szükség hígításra.
Javasolt réteg	: vékony simításra és vastag felhordásra egyaránt, akár pár centi vastagságig alkalmas.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

## STUCCO EPOSSIDICO

# 1078.

### Gyors epoxid kitt

13/12/00 LRD/nz

Kikeményedés

: A termék 20°C-on kb. 30 percig kenhető állagú marad, majd fokozatosan nehezen folyó lesz, besűrűsödik, egészen amíg már kenhetetlen lesz.  
A fogásbiztos keménységet kb. 4 óra elteltével éri el, a végleges és teljes kikeményedést 1 hét elteltével.  
A hőmérséklet jelentősen befolyásolja a kikeményedési időt, ezért a nyári és a téli évszakok között jelentős különbség lehet.

Csiszolhatóság

: 20°C-on kb. 24 óra múlva.

Átfesthetőség

: közvetlenül a csiszolás után.

A felhasználásra súlyban az „A” és „B” részeket 2 : 1 arányban gondosan el kell keverni, amíg egy homogén fehér masszát kapunk.

A spatulával egy bizonyos nyomást gyakorolva kell felhordani, hogy a kitt jól behatoljon a felületi egyenletlenségekbe, így jobban fog rögződni.

**MEGJEGYZÉS:** nem ajánlott a terméket + 10°C hőmérséklet alatt felhordani, mert a reakció nagyon lelassulna.

A „B” rész idővel történő enyhe besárgulása a gyanta levegővel való érintkezéséből adódhat, de ez egyáltalán nem befolyásolja a termék tulajdonságait.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.