

SMALTO PER PISCINE

1110.

Klórorgumi alapanyagú úszómedence festékbevonat

02/02/06 LRB/nz

Termékleírás

Klórorgumi alapanyagú festék. Különösen ellenálló a savakkal, a lúgokkal és az időjárás viszonyok károsan ható elemeivel szemben. Egyaránt felhordható cementfelületre, vakolatra, téglára, vasra és jól megtapadt régi festékre.

A kötőanyag tulajdonságából eredően a felhordott filmréteg az időjárás viszonyoknak kitéve besárgul, málladozik és veszít eredeti csillogásából. Ennek ellenére ellenálló képességét idővel is megőrzi.

Felhasználási terület

Úszómedencék, cementpadlózatok, vegyi berendezések festésére használható, valamint jól alkalmazható minden egyéb korrózióknak kitett helyen.

Műszaki jellemzők

Szín	: égszínkék Capri-fehér
Kötőanyag tulajdonság	: klórkaucsuk
Száraz filmréteg	: fényes - 70 gloss (Gardner 60°)
Szárazanyag-maradék súlyban	: 66% (± 0,5)
Fajsúly	: 1,42 kg/l (± 0.03)
Viszkózitás	: 2500 (± 500) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4
Kiadósság*	: 3 ÷ 4 m ² /l két rétegben
Tárolási stabilitás	: 12 hónap hibátlan edényzetben

*A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

Megj.: 20°C-on mért adatok.

Felhordási mód

- Felületelőkészítés
- : **Vasra:** a felületet homokkal, vagy mindenképpen alapos mechanikai módon kell megtisztítani. Felhordani a 1806. cikksz. FONDO EPOX terméket, majd egy vagy két rétegben, 8 ÷ 12 órát várva a rétegek között, felvinni a SMALTO PER PISCINE terméket.
 - : **Cementre:** a felület érett, száraz, nem mállékony és tiszta (zsír-, olaj- és más piszoktól mentes) legyen. A nem tapadó régi festéket és esetleges kénvirágot el kell távolítani vizes-homokos eljárással, illetve le kell kaparni vagy vegyszerrel le kell maratni. Egy rétegben felvinni a 1023. cikksz. kétkomponensű szintelen IMPREGNANTE EPOX terméket, amelyet 1:1 arányban elkevertünk a 4023. cikksz. INDURITORE edzővel és a 1612. cikksz. DILUENTE EPOX termékkel 50%-ban felhígítottunk.
 - : Vagy a cementet beitatni a SMALTO PER PISCINE termékkel, amelyet 1:1 arányban a 1609. cikksz. DILUENTE CLOROGOMMA termékkel elkevertünk. Ezután a fent leírtak

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

SMALTO PER PISCINE

1110.

Klórorgumi alapanyagú úszómedence festékbevonat

02/02/06 LRB/nz

szerint egy vagy két rétegben tovább folytatni a felhordást a hígított festékkel.

Felhordási mód	:	- hengerrel - ecsettel
Hígítás	:	a 1609 0000. kódsz. DILUENTE CLOROGOMMA-val 15 - 20%-ban
Javasolt rétegvastagság	:	180 ÷ 200 μm nedvesen, kb. 100 μm szárazon
Száradási idő levegőn (20°C-on)	:	pormentes : 15 ÷ 20 perc ragadásmentes : 4 h teljes kikeményedés : 24 h

MEGJEGYZÉS : Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.