

VERNICE DI FINITURA SATINATA 1344.

PER BARRIER TRASPARENTE

Matt fedőlakk színtelen Barrierhez

14/10/03 LRD/nz

Termékleírás

A vizesbázisú BARRIER Trasparente védelmére kifejlesztett oldószer bázisú, színtelen matt lakkbevonat. Elenyésző mértékben káros, gyakorlatilag szagtalan, gyúlékonysága gyér, gyorsan szárad, tehát belső felhasználásra is alkalmas anélkül, hogy tűzveszélyes vagy az egészségre káros lenne.

Nem érzékeny a vízre és a nedvességre, és a BARRIER Trasparente védelmére kiváló bevonóréteget képez.

Csillogó és matt változatban is rendelkezésre áll.

Felhasználási terület

A BARRIER Trasparente termékkel bevont belső szerkezetek védelmére.

Műszaki jellemzők

Szín	: színtelen
Kötőanyag tulajdonság	: polimer klóracetilvinilek
Száraz filmréteg	: selyemfényű
Szárazanyag-maradék súlyban	: 25% (± 1)
Fajsúly	: 0,96 kg/l ($\pm 0,02$)
Viszkozitás	: 30" \pm 40" Coppa ISO-DIN 6
Felhordási mennyiség*	: 8 \div 10 m ² /l
Tárolási stabilitás	: 12 hónap eredeti zárt csomagolásban

*A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.

Megj.: 20°C-on mért adatok.

Felhordási mód

Felületelőkészítés : A fedőlakkot csak tökéletesen száraz BARRIER Trasparente rétegre szabad felvinni, különben tapadási problémák jelentkezhetnek.
A BARRIER-t előzőleg megcsiszolhatjuk, hogy az apró felületi hibák (faszálak, csomók stb.) elsimuljanak.

A termék elkészítése : Addig kell keverni, amíg egységes állaga lesz.

Felhordás : - levegőporlasztásos dukkozópisztoly: 1,3 \div 1,5 mm átmérőjű fúvóka és 2 \div 3 atm nyomás
- henger - ecset

Hígítás : szórófelhordáshoz 10 \div 15%-ban a 1605. cikksz. DILUENTE NITRO-val, 1611. cikksz. EXTRA P.U.-val vagy a 1653. cikksz. PER ACRILICI-vel, ecsetes vagy hengeres felhordáshoz nem szabad hígítani.

Javasolt rétegvastagság : 20 \div 30 μ m száraz filmréteg

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

VERNICE DI FINITURA SATINATA

1344.

PER BARRIER TRASPARENTE

Matt fedőlakk színtelen Barrierhez

14/10/03 LRD/nz

Száradási idő levegőn (20°C-on)	: pormentesen	: 20 ÷ 30 perc
	: ragadásmentesen	: 1 óra

Felhasználáskor a jól megszáradt BARRIER felületére vigyük fel a megfelelően hígított fedőlakkot.

A kívánt vastagság általában egy réteggel elérhető.

Egy második réteget esetleg a pormentes száradás után lehet felvinni.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.