

## ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS


### SK24 - UNIVERSAL SOFT COMPACT

Minden típusú kittelésre alkalmas, univerzális poliészter spatulyakitt fémfelütre. Az UNIVERSAL SOFT C kitt kitűnően tapad a leggyakoribb fémfelületekre, az autók horganyzott vagy alumínium lemez felületére és üvegyanta részekre. Nagyon puha és spatulyával könnyen felhordható és kenhető. Magas flexibilitású. Kiválóan csiszolható.



#### Felület

Zsírtalanított és megcsiszolt autó nyers és horganyzott lemezére.  
Megcsiszolt üvegyantára.  
Előzőleg zsírtalanított és megcsiszolt alumínium lemezre.



#### Előkészítés

A felületet alaposan meg kell tisztítani, minden oxid maradványt el kell távolítani. Szilikonlemosó hígítóval zsírtalanítani kell. A környezeti hőmérsékletnek megfelelő arányban a kithez hozzá kell adni az edzőt.


Hőmérséklet	Edző % súlyban
5 – 10° C	2,5 – 3 %
10 – 20° C	1,5 – 2,5 %
20° C fölött	1 – 2 %

A két komponenst alaposan el kell keverni.  
POT LIFE: 4 - 7 perc 20°C-on




## Felhordás

A kívánt vastagság szerint egy vagy két réteg.  
Úgy kell felvinni, hogy a kitt egységesen tapadjon a felületen.  
Javasolt rétegvastagság: 200 - 900 mikron



## Száradás


LEVEGŐN - 20°C-on:  
a rétegek közötti idő: 6 - 7 perc  
csiszolható: 20 - 30 perccel a felhordás után



## Csiszolhatóság

Szárazon P 80, P 120, P 220 csiszolópapírral

## Műszaki adatok



FAJSÚLY: 1800 ± 50 g/l  
SZÍN: sárga  
TÁROLÁS: 12 hónap hűvös és száraz helyen, hőforrástól távol

---

Ezen alkalmazástechnikai leírás adatai eddigi méréseken és tapasztalatokon alapulnak. Jóhízeműen az Ügyfél rendelkezésére lettek bocsátva, akinek az alkalmazás során ellenőriznie kell a felhordást és a felhasználásnak megfelelő alkalmazhatóságot. Az INTEC semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó által végzett alkalmazás eredményéért.

Az utolsó frissítés kelte: 2014. január