

INTEC SRL

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY
cod.fisc. e p.i. 01444720351 M RE 013826
CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351
TEL. 0522 909727 r.a.
TELEFAX 0522 909747
E-MAIL info@intecslem.it

210

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

ISOLANTE RIEMPITIVO

Töltőszigetelő

Egykomponensű nitroszigetelő. Gyorsan szárad és könnyen csiszolható.
Csak egy rétegben is jelentős vastagságot lehet vele elérni. Jól tapad a felülethez és a beszívó hatásnak ellenáll.

Nyers lemezen csak kisebb javításra javasolt.

A termék valamennyi egy- és kétkomponensű karosszéria lakkal felülfesthető.

FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Lecsiszolt poliészter kitt.

Jó állapotban lévő és lecsiszolt régi festékréteg.



ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

A termék nitrohígítóval 60-70%-ig térfogatban hígítható a kívánt vastagság szerint.




FELHORDÁS

Ejtőtartályos pisztoly fűvókája: 1.7 – 1.9 mm

Szórónyomás: 2 – 3 atm.

Rétegszám: 1 – 2

Javasolt vastagság: 100 – 150 mikron



SZÁRADÁS

LEVEGŐN - 20°C-on:


a rétegek közötti időköz: 10 – 15 perc

csiszolható: a felhordást követő 4 – 5 óra elteltével



CSISZOLÁS

Szárazon P 280 – 400 csiszolópapírral
Nedvesen P 500 – 800 csiszolópapírral



MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1530 g/l

SZÍN: szürke, sárga

TÁROLÁS: száraz és hűvös helyen tárolandó, hőforrástól távol.

FLEXIBILITÁS: kiváló

FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló

VOC: 475 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 69% súlyban

KISZERELÉS: 1 és 4 liter (szürke színben)
750 ml és 4 liter (sárga színben)