

INTEC SRL


Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY
cod.fisc. e p.i. 01444720351 M RE 013826
CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351
TEL. 0522 909727 r.a.
TELEFAX 0522 909747
E-MAIL info@intecslem.it

301

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

VERNICE TRASPARENTE ALTO SOLIDO

HS szintelen lakkfesték



Akrilgyanta alapanyagú HS lakk, olyan adalékkal, amely az idővel történő besárgulást meggátolja.

Kiválóan felhordható, szétterítése és csillogása kitűnő.

A karosszéria területén alkalmazzák, különösen matt alapra, a gépkocsik részbeni vagy teljes lefestésére.

FELÜL ET

Kétrétegű alap oldószeres vagy vizes változatban is.



ELŐKÉSZÍ TÉS

Meg kell várni, hogy a matt alap összezsugorodjon. (10 – 30 perc)

Pormentesítő ruhával le kell tisztítani, majd a terméket felvinni.

Keverési arány (térfogatban): 2 rész lakk + 1 rész HS edző.

Hígítás: 0-10% térfogatban akril hígítóval.

A két komponenst alaposan el kell keverni.

FAZÉKIDŐ: 2 óra 20°C-on.

Megjegyzés: három féle edző áll rendelkezésre: NORMALE, RAPIDO és EXTRA RAPIDO (normál, gyors és extra gyors). Az extra rapido (extra gyors) edző csak részleges javításokra javasolt.



FELHORD ÁS

Ejtőtartályos pisztoly fúvókája: 1.3 – 1.4 mm

Halászó pisztoly fúvókája: 1.4 – 1.7 mm

Szórónyomás: 3 – 4 atm.

Rétegszám: 2

Fontos: az első réteget elmosódottan vigyük fel, majd a második rétege kb. 10 perc elteltével telített legyen.

Javasolt vastagság: 50 – 60 mikron



301

LEVEGŐN - 20°C-on:
száradás: 24 óra

FÉNYEZŐKAMRÁBAN:
száradás: 30 - 40 perc 60°C-on.



**MŰSZAKI
ADATOK**

FAJSÚLY: 1020 g/l

TÁROLÁS: száraz és hűvös helyen tárolandó, hőforrástól távol.

VOC: 420 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 53% súlyban

KISZERELÉS: 1 és 5 liter