

INTEC SRL

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY
cod.fisc. e p.i. 01444720351 M RE 013826
CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351
TEL. 0522 909727 r.a.
TELEFAX 0522 909747
E-MAIL info@intecslem.it

120

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

STUCCO A SPRUZZO SK 4

SK 4 szórókitt

Az SK 4 egy telítetlen poliészter gyanta alapanyagú szórókitt. Jelentős vastagságot lehet vele elérni már egy rétegben is.

Könnyen csiszolható termék és nagyon képlékeny. Fémfelületre és üvegyantára kiválóan tapad és a jelenleg forgalomban lévő valamennyi festékkel összefér.

FELÜLET

Zsirtalanított és lecsiszolt nyers lemez.
Lecsiszolt üvegyanta.



ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsirtalanítani.

Az edzőt a szobahőmérséklettől függően kell a kithez adagolni:

- meleg időszakban: 3%
- hideg időszakban: 4%.

Hígítás: 10 – 15% térfogatban megfelelő hígítóval

A két komponenst alaposan el kell keverni.

FAZÉKIDŐ: 25 – 30 perc 20°C-on



FELHORDÁS

Pisztolyfuvóka: 2.2 – 2.5 mm

Szórónyomás: 3 atm

Rétegszám: 1 -2

Javasolt rétegvastagság: 150 – 300 mikron



SZÁRADÁS

LEVEGŐN - 20°C-on:

a rétegek közötti időköz: 5 – 10 perc


csiszolható: a felhordást követő 3 – 4 óra elteltével

FÉNYEZŐKAMRÁBAN: 30 perc 50°C-on



CSISZOLÁS

Szárazon P 180, P 240 papírral



MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1540 g/l

SZÍN: sárga, szürke

TÁROLÁS: 12 hónap száraz és hűvös helyen, hőforrástól távol

FLEXIBILITÁS: jó

ÖSSZEHÚZÓDÁS: semmi

FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló

VOC: 385 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 75% súlyban

SZEMCSÉZETTSÉG: 20 mikron

VISZKOZITÁS: 55 – 60” (Coppa Ford 8; 20°C)

Megjegyzés: a fenti VOC és szárazanyag maradék adatok sztirolos oldószerre vonatkoznak.