

INTEC SRL


Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY
cod.fisc. e p.i. 01444720351 M RE 013826
CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351
TEL. 0522 909727 r.a.
TELEFAX 0522 909747
E-MAIL info@intecslem.it

202

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

FONDO ACRILICO 5+1 HS

5+1 HS akril alapozó



Akrilgyanta alapú kétkomponensű HS alapozó.

Kiváló kitöltő és szigetelő képességgel rendelkezik, nagyon gyorsan szárad és könnyen csiszolható.

A termék a karosszéria területén alkalmazott valamennyi egy- és kétkomponensű lakkfestékkel bevonható.

Nagyon használt régi és olyan felület szigetelésére, amelyek tartóssága nem biztos, valamint különösen amikor akril festéket kívánunk használni szintetikus vagy nitrocellulóz felületre.

FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Poliészter kitt, lecsiszolt üvegyanta.

Jó állapotban lévő és lecsiszolt régi festékréteg.



ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

Az alapozót és az edzőt a következő arányban kell elkeverni:



	TÉRFOGATRÉSZ	SÚLY
5 + 1 HS ALAPOZÓ	1000	1000
EDZŐ	200	140

Hígítás: 5 – 15 % térfogatrész akril hígító, a katalizált termék alapján kiszámítva.


A komponenseket alaposan el kell keverni.

FAZÉKIDŐ: 30 perc 20°C-on.



FELHORDÁS

Ejtőtartályos pisztoly fúvókája: 1.5 – 1.8 mm
Szórónyomás: 2 – 3 atm.
Rétegszám: 2 – 3
Javasolt vastagság: 150 – 250 mikron



SZÁRADÁS

LEVEGŐN - 20°C-on:
a rétegek közötti időköz: 8 – 10 min.
csiszolhatóság: a felhordást követő 4 – 5 óra elteltével



FÉNYEZŐKAMRÁBAN:
száradás: 30 perc 60°C-on.



CSISZOLÁS

Szárazon P 180 – 240 + P 280 – 400 csiszolópapírral
Nedvesen P 400 – 600 csiszolópapírral



MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1500 g/l
SZÍN: szürke
TÁROLÁS: száraz és hűvös helyen tárolandó, hőforrástól távol.
FLEXIBILITÁS: kiváló
FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló
VOC: 420 g/l
SZÁRAZANYAG MARADÉK: 69% súlyban
KISZERELÉS: 1 liter és 2.5 liter