

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A-380 Matting Agent termékünkkel mérsékelhető a Prospray intermix Single Stage és All compatible clear coats fényessége, hogy olyan legyen a felület, mint a kevésbé fényes, eredeti gyári fényezés. Rendszerint ilyen felület például a lökhárítók, a díszítőelemek és a belső részek felülete. Az A-380 Matting Agent eddig is számos formulának volt már része, de az alábbi információk alapján bármely Prospray fedőréteg fényessége könnyedén mérsékelhető.

## KEVERÉSI ARÁNY



FÉNYESSÉG	2K CLEAR / SINGLE STAGE	A-380
Félfényes	2 rész (67%)	1 rész (33%)
Tojáshej fény	3 rész (60%)	2 rész (40%)
Matt	1 rész (50%)	1 rész (50%)

A filmvastagság és a felviteli technika szintén fontos. A vékony filmrétegek és a száraz felvitel alacsonyabb fényt, míg a vastag filmrétegek és a nagyobb mértékben történő felvitel magasabb fényt eredményez. Az edzőanyag hozzáadása előtt alaposan el kell keverni az elegyet. Szükség esetén univerzális hígítóval végezhető a hígítás.

## A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA



	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

Olvassa el az „A” komponens műszaki adatlapját.

## ALKALMAZÁS



Olvassa el az „A” komponens műszaki adatlapját.

## SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



LEVEGŐN TÖRTÉNŐ SZÁRÍTÁS 20°C / 68°F		SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60°C / 140°F	
Szellőztetés	-	Szellőztetés	-
Porszárítás	-	Porszárítás	-
Szerelhető	-	Szerelhető	-
Ragasztható	-	Ragasztható	-
Csiszolható	-	Csiszolható	-
Polírozható	-	Polírozható	-

Olvassa el az „A” komponens műszaki adatlapját.

## FELÜLET



Olvassa el az „A” komponens műszaki adatlapját.

## FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)



Olvassa el az „A” komponens műszaki adatlapját.

## ALKOTÓ ELEMÉK



## ADALÉKANYAGOK



Olvassa el az „A” komponens műszaki adatlapját.

## A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE



Olvassa el az „A” komponens műszaki adatlapját.



## KÖVETKEZŐ RÉTEG



## FIZIKAI ADATOK



FIZIKAI ADATOK		
Kémiai Bázis	Mattító adalékok	
Fizikai Tulajdonságok	Viszkózitás (RTS)	-
	Fajsúly (kg/l)	1.057
	Zárt edény lobbanáspont	27°C / 81°F
	Szilárd anyagok térfogat-%-a	28
	Gazdaságosság	-
	Fényesség	Matt
	Szín	Fehér

## VÉDELEM



Használjon megfelelő védőmaszkot (friss levegős védőmaszk javasolt).

További részletes információkért, kérjük, tekintse meg a biztonsági adatlapot az alábbi hivatkozáson:

sds.prospray.eu

## TISZTÍTÁS



Használat után tisztítsa meg a berendezéseket és az eszközöket oldószerral.

Az oldószert a helyi előírások szerint szabad csak kidobni.

## TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG



Minimum 2 év (normál tárolási körülmények között, 10-30°C / 50-90°F), visszazárt dobozban.

**MEGJEGYZÉS**

