

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PSC-7000 Universal Clear termékünk sokrétűen felhasználható, magasfényű, kétkomponensű szintelen akrillak rétegvastagság-növeléshez. Hatékonyan lehet vele dolgozni, valamint kiváló kombinációja a fényes és egyenletes felületeknek. PSC-7000 Universal Clear termékünk egy kiváló minőségű szintelen lakk teljes körű lakkozáshoz, valamint foltok és különálló panelek lakkozásához. Különleges felhasználási követelményeknek is megfelel számos alkalmazási területen, továbbá ellenáll a zsugorodásnak és a fakulásnak. A PSC-7000 Universal Clear lakk szárítókamrában vagy levegőn is szárítható. Speciális UV-szűrő és -elnyelő összetevőinek köszönhetően hosszabb ideig szép marad ez a magasfényű bevonat.

## KEVERÉSI ARÁNY



3 : 1 M.S. aktivátor + 0-10% hígító

	EDZŐ	KIS JAVÍTÁS	KÖZEPES JAVÍTÁS	NAGY JAVÍTÁS
20°C - 25°C (68°F - 77°F)	ICA 800			✓
	ICA 801	✓	✓	
	ICA 802	✓		
25°C - 30°C (77°F - 86°F)	ICA 800	✓	✓	✓
	ICA 801	✓	✓	
	ICA 802			
>30°C (86°F)	ICA 800	✓	✓	✓
	ICA 801	✓		
	ICA 802			


Csak megfelelő hígítót használjon.

## A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA



	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	2/29

## ALKALMAZÁS



2-3 réteg, 40-50 µm (1,8-2 ml)

Közepesen nedves rétegeket kell felhordani, és hagyja a felületet 10-15 percet párologni. ICR-1401 Fade Out Thinner termékünkkel a szintelen lakkozás szélein lehet átmenetet képezni.

1. Adjon legfeljebb száz térfogatrésznyi ICR-1401 Fade Out Thinner hígítót az azonnal felhasználható szintelen lakkhoz.
2. Vigyen fel egyetlen réteget a túlszórás szélére úgy, hogy színátmenetet képezzen a még érintetlen meglévő festés felé.
3. Ha végzett az átmenettel, várjon 2-5 percet, hogy párologhasson a felület.
4. Tiszta hígítóval (ICR-1401 Fade Out Thinner) oldja fel a színátmenet szélét, majd fújjon fel egyetlen réteg vékony lakkot.
5. Várjon 15 másodpercet, hogy párologhasson a lakk, majd vigye fel az utolsó réteg vékony lakkot.

## SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



	LEVEGŐN TÖRTÉNŐ SZÁRÍTÁS 20°C / 68°F		SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60°C / 140°F	
Szellőztetés	5 - 10 perc	Szellőztetés	5 - 10 perc	
Porszárás	15 - 20 perc	Porszárás	-	
Szerelhető	4 óra	Szerelhető	20 - 30 perc	
Ragasztható	4 óra	Ragasztható	20 - 30 perc	
Csiszolható	-	Csiszolható	-	
Polírozható	4 óra	Polírozható	20 - 30 perc	



## FELÜLET



Prospray intermix Basecoat, R-6028 Basecoat Blender és jó állapotú, eredeti lecsiszolt gyári festés.

## FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)



60-120 perc

## ALKOTÓ ELEMEK



ICA-800 M.S. Slow Activator  
ICA-801 M.S. Normal Activator  
ICA-802 M.S. Express Activator  
ICR-1692 2K H.S. Fast Thinner  
ICR-1693 2K H.S. Medium Thinner  
ICR-1694 2K H.S. Slow Thinner  
A-118 2K Universal Medium Thinner  
A-119 2K Universal Fast Thinner  
ICR-1401 Fade Out Thinner

## ADALÉKANYAGOK



P-2020 Plasticising Additive

Az aktivátor előtt kell hozzáadni. Rugalmas műanyagfelületek esetén 5 rész átlátszó lakkot és 1 rész P-2020 Plasticising Additive adalékanyagot kell hozzáadni.

## A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE



Takarja ki az egész autót, hogy ne szálljon festékköd a felületre.



## KÖVETKEZŐ RÉTEG



## FIZIKAI ADATOK



FIZIKAI ADATOK		
Kémiai Bázis	2K poliuretán fedőlakk	
Fizikai Tulajdonságok	Viszkozitás (RTS)	15 - 16 Dincup 4 / 20°C
	Fajsúly (kg/l)	0,956
	Zárt edény lobbanáspont	-3°C / 37°F
	Szilárd anyagok térfogat-%-a	34
	Gazdaságosság	7m <sup>2</sup> /L/50 µm
		285 ft <sup>2</sup> /qt/2,0 mil
	Fényesség	Magasfényű
Szín	-	

## VÉDELEM



Használjon megfelelő védőmaszkot  
(*friss levegős védőmaszk javasolt*).

További részletes információkért, kérjük, tekintse meg a biztonsági adatlapot az alábbi hivatkozáson:

sds.prospray.eu

## TISZTÍTÁS



Használat után tisztítsa meg a berendezéseket és az eszközöket oldószerrel.

**Az oldószert a helyi előírások szerint szabad csak kidobni.**

## TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG



Minimum 2 év (normál tárolási körülmények között, 10-30°C / 50-90°F), visszazárt dobozban.

## MEGJEGYZÉS



Polírozásra általában nincs szükség, mert a szintelen lakkok magasfényű felületet eredményeznek. Ha azonban por kerül a felületre lakkozás közben, várja meg a teljes megkeményedést (várjon másnap reggelig), csiszolja át a felületet 1500-as vagy finomabb csiszolóanyaggal, majd szükség szerint polírozza fel. Az Európai Unión belüli felhasználásra vonatkozó információk: Ez a (felhasználásra kész) termék nem felel meg a VOC-előírásoknak. Kérjük, olvassa el a VOC-szabályozást (2004/42/EC).