

# VABER INDUSTRIALE S.P.A.

IPARI VEGYITERMÉKEK ÉS RAGASZTÓANYAGOK GYÁRTÁSA

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITALY)

Tel. +39 011273.44.32

Fax +39 011273.17.76 /+39 011 223.77.72

e-mail: info@vaber.it

## ALKALMAZÁSTECHNIKAI ADATOK LEÍRÁSA

### 3710503 sz. VABER 323/A

**A kiállítás napja:** 2005. 03. 31.

**0 átdolgozás:** 2005. 03. 31.

**Jóváhagyta:** R&D **Ellenőrizte:** QMS

#### 1. TERMÉKLEÍRÁS

A VABER 323/A egy bitumenes, öntapadó, a karosszéria taposható felületére alkalmas szigetelő és hangtompító panel.

#### 2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONÁGAI

ALAPANYAG : bitumen bázisú, a műanyagot lágyító adalékanyagok, elasztomerek és ásványi töltőanyagok keveréke.

A LÁTHATÓ FELÜLET KINÉZETE : sima fekete

A KÖTÉSHEZ FELHASZNÁLT RAGASZTÓANYAG : akril

VASTAGSÁG : 1,75 mm  $\pm$  10%

SÚLY : 3,5 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  10% (1,75 mm vastagságnál)

: 7,0 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  10% (3,5 mm vastagságnál)

FAJSÚLY : 2,1  $\pm$  0,05 g/cm<sup>3</sup> 1\*

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG : > 200 N/cm<sup>2</sup>

TÖRÉSSZILÁRDSÁG : > 100 N/cm<sup>2</sup>

NYÚLÁS : > 100%

SHORE A KEMÉNYSÉG : 75-95

HŐÁLLÓSÁG RÖVID IDŐSZAKOKRA : +120 °C

ÉGÉSI SEBESSÉG : a DIN 75200 normatívának megfelelően  $\leq$  100 mm/perc

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET : -30 °C  $\div$  +90 °C

1\* Vaber eljárás T-03 (lásd ASTM D 792-91)

A 3710503 sz. leírás folytatása - VABER 323/A

0 átdolgozás, 2005. 03. 31.

### **3. ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT**

Rugalmasságának köszönhetően a VABER 323/A termék könnyen formálódik, alkalmazkodik a különböző taposófelületekhez. Az anyagot min. +20 °C-os hőmérséklet mellett kell felhelyezni. Fontos, hogy a felület, ahova elhelyezzük száraz, olaj-, zsír-, oldószer- és általában szennyeződéstől mentes legyen. Környezeti hőmérsékleten a felhelyezéskor kifejtett nyomás ereje nagyban befolyásolja a tapadás erejét.

### **4. KISZERELÉS**

500 x 400 mm: 10 db lapot tartalmazó doboz

500 x 500 mm: 5 vagy 10 darabos doboz

A felület kinézete:

- látható felület: polietilén filmréteg
- alsó felület: tartós ragasztó polietilén filmből vagy szilikonbevonatú papír

### **5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG**

A VABER 323/A termék eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, környezeti hőmérsékleten a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.

### **6. MEGJEGYZÉS**

A fenti tájékoztatás és a műszaki információk (szóbeli, írásbeli és tesztek), különösen azok, amelyek termékeink felhelyezésére és felhasználására vonatkoznak, ismereteinkre és tapasztalatainkra alapulnak, de ez a végső eredményre vonatkozóan nem jelent részünkről garanciát vagy a jogviszonyból eredő bármiféle felelősségvállalást.

Figyelembe véve a felhasznált anyagok, a felületek, a kezelési feltételek és a tárolás sokféleségét, valamint a gyártási és felhasználási feltételeket, az összes fenti tájékoztatással és tanáccsal kapcsolatban a felhasználónak az egyéni felhasználás körülményeit figyelembe véve, előzetesen meg kell bizonyosodnia.

Ennek a leírásnak egyik kijelentése sem ad felhatalmazást vagy tanácsot egy harmadik fél iparitulajdon jogának esetleges megsértésére.