

VABER INDUSTRIALE S.P.A.

IPARI VEGYITERMÉKEK ÉS RAGASZTÓANYAGOK GYÁRTÁSA

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITALY)

Tel. +39 011273.44.32

Fax +39 011273.17.76 /+39 011 223.77.72

e-mail: info@vaber.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ADATOK LEÍRÁSA

3549805 sz. VABER PROTEX

A kiállítás napja: 1998 03. 25.

4. átdolgozás: 2002. 06. 28.

Készítette: Ceconello **S.T. felelős:** Girivetto **Q.M.S. felelős:** Favatà

1. TERMÉKLEÍRÁS

A VABER PROTEX egy viaszos termék, amely különösen alkalmas a gépjárművek üreges részeinek végleges védelmére.

A legkisebb részekbe kitűnően behatol, és a legnehezebben bevonható részekre (a lemezek illeszkedésénél) is hatékony védelmet nyújt.

Széles körben alkalmazható a hosszan tárolt részek vagy gépalakatrészek védelmére is. (Szerszámok, eszközök, szerszámgépek cserealkatrésze védelmére.)

2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONÁGAI

ALAPANYAG : parifinos-nafténes ásványi olajok, adalékanyagok, szénhidrogénes oldószerek

SZÍN : sötét és színtelen

JELLEG : viszkózus folyadék

FILMRÉTEG : viaszos

VISZKOZITÁS @ 25 °C : 4000 ÷ 9000 cps 1*

FAJSÚLY : 0,86 ÷ 0,90 g/cm³ 2*

SZÁRAZANYAG (1 óra @ 110 °C) : 48 ÷ 53 % 3*

SÓS KÖDDEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS : >500 óra 4*

FEDŐKÉPESSÉG : 100 µ film nedvesen kb. 3 m²/l

A 3549805 sz. leírás folytatása – VABER PROTEX

4. átdolgozás, 2002. 06. 28.

1* VABER eljárás T-02 (lásd ASTM D 2196-91A)

2* VABER eljárás T-04 (lásd ASTM D 1475-90)

3* VABER eljárás T-05 (lásd ASTM D 2369-95)

5* VABER eljárás T-34 (lásd ASTM B 117-73)

3. ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT

Használat előtt jól fel kell rázni.

1 és 2 literes bádogedényben kerül forgalomba, amelyet a VABER L11U/90 és a VABER NO-STOP SYSTEM 2000 szívópisztollyal lehet felhordani.

Az 1 literes kiszerezés a VABER L15-ös csökkentettnyomásúval is alkalmazható.

A 18 és 200 literes tartályokhoz airmix rendszer is alkalmazható.

4. KISZERELÉS

Forgalomba kerül:

- 600 ml-es spray patronban – 12 darabos dobozban
- 1 literes edényben - 12 darabos dobozokban
- 2 literes edényben - 12 darabos dobozokban
- 18 literes tartályokban – egyetlen csomagban
- rendelésre 200 literes tartályban

5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG

A VABER PROTEX termék eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, +15°C - +25°C közötti hőmérsékleten a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.

6. MEGJEGYZÉS

A fenti tájékoztatás és a műszaki információk (szóbeli, írásbeli és tesztek), különösen azok, amelyek termékeink felhelyezésére és felhasználására vonatkoznak, ismereteinkre és tapasztalatainkra alapulnak, de ez a végső eredményre vonatkozóan nem jelent részünkről garanciát vagy a jogviszonyból eredő bármiféle felelősségvállalást.

Figyelembe véve a felhasznált anyagok, a felületek, a kezelési feltételek és a tárolás sokféleségét, valamint a gyártási és felhasználási feltételeket, az összes fenti

tájékoztatással és tanáccsal kapcsolatban a felhasználónak az egyéni felhasználás körülményeit figyelembe véve, előzetesen meg kell bizonyosodnia.

Ennek a leírásnak egyik kijelentése sem ad felhatalmazást vagy tanácsot egy harmadik fél iparitulajdon jogának esetleges megsértésére.