

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

### Termékleírás:

Az IME.CC300 egy Szintetikus Szintelen Lakk, kiváló felületi tulajdonságokkal rendelkezik, nagyon jó terülőképessége van Elsősorban Ipari felhasználásra lett kifejlesztve, nagyon könnyű használni, levegőn, vagy kamrában egyaránt szárítható.

### Felület:

Alapozóval, és fedőbevonattal lefűjt felületek lakkozására használható. Beltéri alkalmazásoknál, ha nincs alapozva a felület, és csak fedőbevonat van a felületen, is használható, ebben az esetben korróziógátló hatása nincs. Az IME.FP300, IME.PB300, TB300, termékekre, valamint kikeményedett, oldószerálló, csiszolt, originál, vagy régi festékre alkalmazható.

### Előkészítés:

Szintetikus fedőbevonatra nedves-nedves, vagy száraz technológiával alkalmazható. Száraz alkalmazásnál csiszoljuk meg a felületet excenteres csiszológéppel, használjon P320 –P400 körpapírt. A felület tartóssága nagymértékben függ az előkészítés minőségétől. További információt a felület előkészítéséről a Technikai Adatlapon "Felületelőkészítés-nél" talál meg.

### Felület tisztítása:

A felületnek száraznak, olaj, zsír, vagy egyéb szennyeződésmentesnek kell lennie. Zsírtalanítsa a felületet, oldószeres higítóval, szilikon eltávolítóval, vagy ipari oldószeres zsírtalanítóval. További információt a különböző felületek tisztításáról a Technikai Adatlapon a "Tisztítás-nál" talál meg.











### Megjegyzés:




Az IME:RS300 Reducer, és az IME.AS300 Aktivátor használata elősegíti a hatékonyabb száradását a terméknek, valamint a vegyi ellenálló képessége is jobb lesz.

### Fizikai tulajdonságok:

Kémiai bázis	Szintetikus
Fajsúly (kg/l)	0,915
Szárazanyagtartalom (%)	40%
Lobbanáspont	25°C
Fazékidő (+20°C)	kb. 3-4 óra
Szavatosság	min. 24 hónap normál tárolási körülmények között visszazárt doboz
Kiadósság (m <sup>2</sup> /kg)	kb. 9,5 – 10,5m <sup>2</sup> (40µm száraz rétegvastagság)
Fény	Magasfény >90 Fényesség/60°
Szín	Átlátszó (Szintelen Lakk)
Hőmérsékleti stabilitás	Száraz állapotban max. 120°C
VOC (g/l)	Nem VOC kompatibilis! <b>2004/42/IIIB(c)420g/l(520)</b>
Felhasználási hőmérséklet	+10°C tól max.+40°C, max.páratartalom 85%

## FELHASZNÁLÁSI ADATOK

	<p><b>Tisztítás</b></p> <p>Szilikon eltávolító</p>	<p>A felületnek száraznak, olaj, zsír, vagy egyéb szennyeződésmentesnek kell lennie. További információt a különböző felületek tisztításáról a Technikai Adatlapon a "Tisztítás-nál" talál meg</p>	
	<p><b>Használat előtt</b></p> <p>A terméket használat előtt alaposan fel kell keverni vagy rázni, az Aktivátor és a szárító adalék hozzáadása után alaposan fel kell keverni.</p>		
	<p><b><u>Keverési arány az Aktivátorral, és a Reducerrel</u></b></p> <p>(mértékegység)</p> <p>ha jobb vegyi ellenállást akarunk elérni</p>	<p>IME.CC300 Szintetikus szintelen Lakk IME.RS300 Szintetikus Reducer</p> <p>vagy</p> <p>IME.AS300 Szintetikus Aktivátor IME.RS300 Szintetikus Reducer</p>	<p>100 rész 10-30%</p> <p>max. 25% 0-10%</p>
	<p><b>Viszkozitás</b></p> <p>18 - 22 mp. (DIN4/20°C)</p>		
	<p><b>Felső vagy alsótartályos</b></p> <p>Fúvóka Magasnyomású szórópisztoly Csökkentett nyomású szórópisztoly HVL P szórópisztoly Membránpumpás/</p>	<p>1,3 – 1,6 mm 3,0 – 4,5 bar (42 – 65 psi) 1,5 – 2,5 bar (21 – 36 psi) 0,7 bar (10 psi) maximum Lásd: Gyártó utasítást</p>	
	<p><b><u>Munkafolyamat:</u></b></p> <p><b><u>Rétegvastagság:</u></b> (ajánlott 40-50µm)</p>	<p>1 réteget követően 1 teljes réteg</p> <p>40 - 50µm</p>	
	<p><b><u>Szellőztetés Rétegek között:</u></b> <b>20°C</b></p>		
	<p><b><u>Szárítás előtt: &gt;20°C</u></b></p>		
	<p><b><u>Levegőn száradás &gt;20°C</u></b></p> <p>Porszárás: 20 - 30 perc Szerelhető: 3 - 5 óra Szárás: 24 óra</p>		
	<p><b><u>Szárítás: &gt;60°C</u></b></p> <p>20-30 perc</p> <p><b>Fontos: 60°C tárgy hőmérséklet</b></p>		

	<p><b><u>Infraszáritás:</u></b></p>	<p>kb.10 - 15 perc A panel hőmérséklet nem emelkedhet 90C°fölél!)</p>
	<p><b>Használjon megfelelő szűrőmaszkot (mi a frisslevegős maszkot ajánljuk)</b></p>	
	<p><b><u>Figyelmeztetés:</u></b> A felhasználás során, és az anyagok tárolásánál vegye figyelembe, és tartsa be a hatályos egészségügyi és biztonsági előírásokat. Az egészségügyi és biztonsági előírásokat a Biztonsági Adatlapok tartalmazzák (MSDS). Információkat a Valspar weboldalán is megtalál: <a href="http://www.valsparindustrialmix.com">www.valsparindustrialmix.com</a></p>	
	<p><b><u>Megjegyzés:</u></b> A terméket csak professzionális felhasználók, és az arra kiképzett szakemberek használhatják. A technikai adatlapban minden ajánlás, és kifejezés az ügyfelek számára tájékoztató jellegű. A technikai adatlapban leírtak be nem tartásáért felelősséget nem vállalunk. Minden technikai információ naprakész és a legjobb tudásunk, valamint tapasztalataink szerint lettek kifejlesztve. Ezek az információk azonban nem mentesítik az ügyfeleket, hogy rendszeresen ellenőrizzék a termékeket alkalmasak-e az adott munka elvégzéséhez. A bevonat rendszer tartóssága nagyban függ a felület alapos előkészítésétől. Továbbiakban az általános feltételek, szállítási és fizetési kondíciók a mérvadóak.</p>	
	<p>Minden információ, a Technikai Adatlapban felülírja a régijt.</p>	