

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Termékleírás:

Az IME.FP300 egy közvetlenül fémre (DTM) alkalmazható Szintetikus Szürke Primer. Kiváló korróziógátló, jól tapad a felületre, könnyű használni, levegőn, vagy kamrában egyaránt szárítható.

Felület:

Vas, acél, öntöttvas, horganyzott acél, alumínium, üvegszálerősítésű műanyag, műanyag felületeknél végezzen tapadási tesztet, és használjon IME.FP600 műanyagalapozót. Felhasználási területei, ipari, és OEM (gyártói szabvány) újrafényezés, oldószerálló felületekre, csiszolt tisztított felületekre, és régi festékre.

Előkészítés:

Felületi homokszórás ajánlott. Horganyzott felületeknél a homokszórás csak felületi legyen. Használjon P150 vagy P240 körpapírt excenteres csiszológéppel, függően attól, hogy száraz (csiszolás), vagy nedves/nedves technológiát akar alkalmazni. A felület tartóssága nagymértékben függ az előkészítés minőségétől. További információt a felület előkészítéséről a Technikai Adatlapon "Felületelőkészítés-nél" talál meg.

Felület tisztítása:

A felületnek száraznak, olaj, zsír, vagy egyéb szennyeződésmentesnek kell lennie. Zsírtalanítsa a felületet fémtisztítóval, oldószeres higítóval, szilikon eltávolítóval, vagy ipari oldószeres zsírtalanítóval. További információt a különböző felületek tisztításáról a Technikai Adatlapon a "Tisztítás-nál" talál meg.









Átfesthető:

Átfesthető a Valspar Ipari Keverőrendszer: IME.TB3xx Szintetikus Fedőbevonat Gyantával.

Fizikai tulajdonságok:

Kémiai bázis	Szintetikus
Fajsúly (kg/l)	1,456 kg/l
Szárazanyagtartalom (%)	71%
Lobbanáspont	26,5°C
Fazékidő (+20°C)	kb. 24 óra (1K termék)
Szavatosság	min. 24 hónap normál tárolási körülmények között visszazárt doboz
Kiadósság (m ² /kg)	kb. 9,5 – 10,5m ² (40µm száraz rétegvastagság)
Fény	Matt
Szín	Szürke
Hőmérsékleti stabilitás	Száraz max.140°C
VOC (g/l)	VOC: 2004/42/II(B)(c)540g/l(540)
Felhasználási hőmérséklet	+10°C tól max. +40°C, max. Páratartalom 85%

FELHASZNÁLÁSI ADATOK

	<p>Tisztítás</p> <p>Szilikon eltávolító</p>	<p>A felületnek száraznak, olaj, zsír, vagy egyéb szennyeződésmentesnek kell lennie. További információt a különböző felületek tisztításáról a Technikai Adatlapon a "Tisztítás-nál" talál meg</p>	
	<p>Előkészítés</p> <p>A felületet homokszórjuk, vagy megfelelő csiszolást alkalmazunk</p>	<p>Sa 2,5 az EN ISO 12944, part 4 irányelvei szerint Csiszolás P150 - P240 körpapír Részletes információt az "Előkészítésnél" talál meg".</p>	
	<p>Használat előtt</p> <p>A terméket használat előtt alaposan fel kell keverni vagy rázni, az Aktivátor és a Reducer hozzáadása után alaposan fel kell keverni.</p>		
	<p>Keverési arány a Reducerrel</p> <p>(mértékegység) Ha jobb vegyi ellenállást akarunk elérni</p>	<p>IME.FP300 DTM Szintetikus Szürke Primer IME.RS300 Szintetikus Reducer vagy IME.AS300 Szintetikus Aktivátor IME.RS300 Szintetikus Reducer</p>	<p>100 rész 15-30 rész max. 25 rész 0-5 rész</p>
	<p>Viszkozitás</p> <p>18 - 24 mp. (DIN4/20°C)</p>		
	<p>Felső vagy alsótartályos</p> <p>Fúvóka Magasnyomású szórópisztoly Csökkentett nyomású szórópisztoly HVLP szórópisztoly Membránpumpás/</p>	<p>1,3 – 1,6 mm 3,0 – 4,5 bar (42 – 65 psi) 1,5 – 2,5 bar (21 – 36 psi) 0,7 bar (10 psi) maximum Lásd: a gyártói utasítást</p>	
	<p>Munkafolyamat:</p> <p>Rétegvastagság: (ajánlott 40-60µm))</p>	<p>1 Opció: 1 réteget követően 1 teljes réteg 40 - 60µm</p>	<p>2. Opció nedves/nedves: 1 teljes réteg, vagy ½ + 1 teljes réteg 25 – 40µm</p>
	<p>Szellőztetés sorok között: >20°C</p>	<p>5-10 perc</p>	<p>5 perc</p>
	<p>Szellőztetés szárítás előtt: >20°C</p>	<p>10 perc</p>	

IME.FP300 DTM Szintetikus Szürke Primer
IME.FP300 / HU

	Levegőn száradás: >20°C	Porszáraz: 20-30 perc Száraz: 6-8 óra
	Szárítás: >60°C	10 - 20 perc Fontos: 60°C tárgyhőmérséklet
	Infraszárítás:	kb.10 perc (A panel hőmérséklet nem emelkedhet 90C° fölé!)
	Újrafesthető: Nedves/nedves 30-60 perc után/20°C 24 óráig	Szintetikus Fedőbevonat IME.TB300 (lásd: Technikai Adatlap) 24 óra után csiszolja újra
	Használjon megfelelő szűrőmaszkot (mi a frisslevegős maszkot ajánljuk)	
	Figyelmeztetés: A felhasználás során, és az anyagok tárolásánál vegye figyelembe, és tartsa be a hatályos egészségügyi és biztonsági előírásokat. Az egészségügyi és biztonsági előírásokat a Biztonsági Adatlapok tartalmazzák (MSDS). Információkat a Valspar weboldalán is megtalál: www.valsparindustrialmix.com	
	Megjegyzés: A terméket csak professzionális felhasználók, és az arra kiképzett szakemberek használhatják. A technikai adatlapban minden ajánlás, és kifejezés az ügyfelek számára tájékoztató jellegű. A technikai adatlapban leírtak be nem tartásáért felelősséget nem vállalunk. Minden technikai információ naprakész és a legjobb tudásunk, valamint tapasztalataink szerint lettek kifejlesztve. Ezek az információk azonban nem mentesítik az ügyfeleket, hogy rendszeresen ellenőrizzék a termékeket alkalmasak-e az adott munka elvégzéséhez. A bevonat rendszer tartóssága nagyban függ a felület alapos előkészítésétől. Továbbiakban az általános feltételek, szállítási és fizetési kondíciók a mérvadóak.	
Minden információ, a Technikai Adatlapban felülírja a régit.		