



1-14620 MS (4:1) Surfacer Grey

FELHASZNÁLÁSI ADATOK




Keverési Arány : 4:1 47-20/47-30/47-40/47-50, 47-35/47-55/47-65-el



Viszkozitás : Fújásra kész állapot : 17-18 (mp)
DINCUP 4mm/20°C Nyomótartály (mp) : -
Airless (mp) : -


Ha szükséges, adjon hozzá maximum 10% hígítót



	<u>Szórópisztoly fúvóka átmérő (mm)</u>	<u>Nyomás (bar)</u>
Felsőtartályos	1,4-1,8	3,5-4,5
Alsótartályos	1,6-1,8	3,5-4,5
Nyomótartály	-	-
Airless	0,009-0,011"	-
HVLP / LVLP	1,3-1,6	Lásd a gyári információt
HR	-	Lásd a gyári információt



Rétegek / Rétegvastagság (µm) : 2-4 / 60-100



Szellőztetés (perc) : 5-10



Szárítás (perc) **20°C** : 4h
 60°C Obj. : 30



Kannaidő (perc) **20°C** : 30

1-14620 MS (4:1) Surfacer Grey**TERMÉK INFORMÁCIÓ**

- Alkalmazási terület** : Autó javításra, és gépiparban használható.
- Kémiai bázis** : Hydroxy akril gyanta és nitrocellulóz kombinációja.
- Általános tulajdonságok** : 1-14620 (4:1) Töltőalapozó egy 2K közepes szárazanyagtartalmú alapozó. Nagyon könnyű csiszolni, ideális bármilyen ma forgalomban lévő autóhoz. Tiszta fémre, galvanizált fémre, sokféle alumíniumra, régi festékre, majdnem minden alapozóra rendkívül jól tapad. Ez a termék thixotropikus kémiai bázisú; könnyen felkeverhető.
- Kiegészítő adatok** : 47-20/47-30/47-40/47-50/47-60, 47-35/47-55/47-65

Fizikai tulajdonságok	Fajsúly (kg/l)	: 1.458
	Lobbanáspont	: Zárttéri (CC): 24°C (75.2°F)
	Szárazanyagtartalom %-ban	: 67
	Kiadósság	: 8 m ² /L/40 µm
	Fény	: Matt
	Szín	: Szürke.

Felület : Használható tiszta acélra, tiszta horganyzott fémre, régi festékre.

Aláfújó : Majdnem minden primer-hez

Fedőbevonat : Minden De Beer fedőréteghez

Eszközök tisztítása : 1-051 Gun Cleaner

Eltarthatóság (év) : Min. 2
(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.