



1-15 Washprimer


FELHASZNÁLÁSI ADATOK



Keverési Arány : 1:1 a 1-10-el




Viszkozitás : Fújásra kész állapot : 18-20 (mp)
DINCUP 4mm/20°C : Nyomótartály (mp) : 18-20
Airless (mp) : -



| | <u>Szórópisztoly fúvóka átmérő (mm)</u> | <u>Nyomás (bar)</u> |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Felsőtartályos | 1,3-1,5 | 3,5-4,5 |
| Alsó tartályos | 1,6-1,8 | 3,5-4,5 |
| Nyomótartály | 1,0-1,4 | 4,5-5,5 |
| Airless | 0,009"/65° | 140-160 |
| HVLP / LVLP | 1,3-1,5 | Lásd a gyári információt |
| HR | - | Lásd a gyári információt |



Rétegek / Rétegvastagság (µm) : 1-2 / 10-20



Szellőztetés (perc) : 5-10



Szárítás (perc) **20°C** : 10-15
60°C Obj. : 5-10



Kannaidő (perc) **20°C** : 16h-18h

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.

1-15 Washprimer



TERMÉK INFORMÁCIÓ

- Alkalmazási terület** : Személyautók.
- Kémiai bázis** : Polyvinylbutyral (PVC) speciális gyanta kromatmentes rozsdagátló pigmentekkel mérsékelt oldószerrel.
- Általános tulajdonságok** : Washprimer egy nagyon jó maró hatással rendelkező alapozó, ami kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a szélsőséges kémiai hatásokkal szemben. Nem használható gitt vagy szórógitt alá, valamint hőre lágyuló műanyagra (TPA). Ha nem ismerjük az alumínium típusát, használjon Wash Primer CH-t. Ne keverjen be nagy mennyiséget (pl. Napokig nem használ bekevert Washprimer) Tiszta fémgig lecsiszolt autót zsirtalanítás után azonnal fujjuk le, ne hagyjuk párás környezetben! A legjobb ha reggel bekeverjük műanyag vagy üveg edénybe és legkésőbb délután felhasználjuk.
- Kiegészítő adatok** : 1-10

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fizikai tulajdonságok | Fajsúly (kg/l) | : 1.099 |
| | Lobbanáspont | : Zárttéri (CC): 16°C (60.8°F) |
| | Száranyagtartalom %-ban | : 20 |
| | Kiadósság | : 10 m ² /L/20 µm |
| | Fény | : Matt |
| | Szín | : Bézs. |

- Felület** : Átkeményedett régi fedőbevonatra, galvanizált fémre és alumíniumra.
- Aláfújó** : -
- Fedőbevonat** : Minden 2K Alapozóhoz, kivéve Epoxy alapozóhoz és 200-as szériához
- Eszközök tisztítása** : 1-051 Gun Cleaner
- Eltarthatóság (év)** : Min. 2
(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.