



## 1-17 Washprimer CH


### FELHASZNÁLÁSI ADATOK



**Keverési Arány** : 1:1 a 1-12-el




**Viszkozitás** : Fújásra kész állapot : 18-20 (mp)  
**DINCUP 4mm/20°C** : Nyomótartály (mp) : 18-20  
Airless (mp) : -



	<u>Szórópisztoly fúvóka átmérő (mm)</u>	<u>Nyomás (bar)</u>
Felsőtartályos	1,3-1,5	3,5-4,5
Alsótartályos	1,6-1,8	3,5-4,5
Nyomótartály	1,0-1,2	4,5-5,5
Airless	0,009-0,013"	180-220
HVLP / LVLP	1,3-1,5	Lásd a gyári információt
HR	-	Lásd a gyári információt



**Rétegek / Rétegvastagság (µm)** : 1-2 / 10-20



**Szellőztetés (perc)** : 5-10



**Szárítás (perc)** **20°C** : 30-60  
**60°C Obj.** : -



**Kannaidő (perc)** **20°C** : 16h-18h

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.

**1-17 Washprimer CH****TERMÉK INFORMÁCIÓ**

- Alkalmazási terület** : Kereskedelmi járművek, Autóbuszok, Teherautók stb.
- Kémiai bázis** : Polyvinylbrutyal (PVC) speciális gyanta rozsdagátló pigmentekkel. Ez a washprimer kromátot tartalmaz. Megfelelő mértéket alkalmazzuk.
- Általános tulajdonságok** : Washprimer CH egy nagyon jó maró hatással rendelkező alapozó, ami kiválóan ellenáll a szélsőséges kémiai behatásoknak. Kiválóan tapad tiszta fémre, galvanizált fémre, alumíniumra. Nem használható gitt vagy szórógitt alá, valamint hőre lágyuló műanyagra (TPA). Epoxy Primert nem lehet ráfújni! Tanács: ne használjon fém edényt a bekeveréshez. A legjobb eredményt akkor érjük el, ha reggel bekeverjük, műanyag edénybe és délután felhasználjuk.
- Kiegészítő adatok** : 1-12

<b>Fizikai tulajdonságok</b>	<b>Fajsúly (kg/l)</b>	: 1
	<b>Lobbanáspont</b>	: Zárttéri (CC): 16°C (60.8°F)
	<b>Száranyagtartalom %-ban</b>	: 20
	<b>Kiadósság</b>	: 20 m <sup>2</sup> /L/10 µm
	<b>Fény</b>	: Matt
	<b>Szín</b>	: Zöld. Bézsz.

- Felület** : Homokszórt acél és nem-vas fémre. Ne használja hőre lágyuló műanyagra (TPA).
- Aláfújó** : -
- Fedőbevonat** : Minden 2K Alapozóhoz, kivéve Epoxy alapozóhoz és 200-as szériához
- Eszközök tisztítása** : 1-051 Gun Cleaner
- Eltarthatóság (év)** : Min. 2  
(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.