



1-910 Polyester Putty Fine

FELHASZNÁLÁSI ADATOK



Keverési Arány

: Max.2%(súlyarányosan)edzõt adjon hozzá, ne többet! (*)




Viszkozitás

DINCUP 4mm/20°C

: Fújásra kész állapot : -
(mp)
Nyomótartály (mp) : -
Airless (mp) : -

(*) A gittet és az edzõt addig keverjük, míg a színe egyenletes nem lesz (**) 25 perc után csiszolható. Csak szárazon csiszolható



Felsőtartályos

Alsótartályos

Nyomótartály

Airless

HVLP / LVLP

HR

Szórópisztoly fúvóka átmérő (mm) **Nyomás (bar)**

-

-

-

-

-

-

-


-

-

Lásd a gyári információt


-

Lásd a gyári információt



Rétegek / Rétegvastagság (µm)

: - / -



Szellőztetés (perc)

: -



Szárítás (perc)

20°C

: (**)

60°C Obj.

: -



Kannaidő (perc)

20°C

: 8

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.

1-910 Polyester Putty Fine



TERMÉK INFORMÁCIÓ

- Alkalmazási terület** : Ez a finom (flekkelő) késtapasz, kis lukak, finom csiszolási karcok, és egy finomító bevonat a felületre. FIGYELEM: Nem tapad horganyra.
- Kémiai bázis** : -
- Általános tulajdonságok** : Nagyon rugalmas gyorsan száradó 2 komponensű poliészter finom autókitt, ami telítetlen poliészter gyantát, nagyon finom pigmenteket tartalmaz.
- Kiegészítő adatok** : Különleges edző (benne van a csomagban)

Fizikai tulajdonságok	Fajsúly (kg/l)	: 1.8
	Lobbanáspont	: Zárttéri (CC): 34°C (93.2°F)
	Száranyagtartalom %-ban	: -
	Kiadósság	: -
	Fény	:
	Szín	: Szürke.

- Felület** : Felhordható zsirtalanított, csiszolt és száraz alagra.
- Aláfújó** : -
- Fedőbevonat** : -
- Eszközök tisztítása** : 1-051 Gun Cleaner
- Eltarthatóság (év)** : Min. ½
(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.