

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

8-104 HS Clear Coat egy HS magasfényű lakk, amelyet nagyon könnyű használni. Kiváló száradási tulajdonságokkal; mind természetes levegőn, mind szárításnál. A száradás után egyszerűen és polírozható.

KEVERÉSI ARÁNY



2 : 1 szintelen bevonat: MS edző + 0 - 5% Uni hígító

A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA



	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

ALKALMAZÁS



1¹/₂-2 réteg 50-60 m (2,0-2,4 mil)

SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



LEVEGŐN TÖRTÉNŐ SZÁRÍTÁS 20°C / 68°F		SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60°C / 140°F	
Szellőztetés	5 - 10 perc	Szellőztetés	5 - 10 perc
Porszárás	20 - 30 perc	Porszárás	-
Szerelhető	5 - 12 óra	Szerelhető	20 - 40 perc
Ragasztható	-	Ragasztható	Lehűtést követően
Csiszolható	-	Csiszolható	Lehűtést követően
Polírozható	5 - 12 óra	Polírozható	Lehűtést követően



FELÜLET



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series és MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Csiszolt és zsirtalanított régi rétegek.

A bázisfestéknek teljesen meg kell száradnia.

FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)



60-120 perc

ALKOTÓ ELEMEEK



8-130 HS Hardener Very Fast
8-140 HS Hardener Fast
8-150 HS Hardener Medium
8-160 HS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

ADALÉKANYAGOK



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Az edző előtt adja hozzá.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE



Takarja le az egész autót, hogy ne szálljon rá festékköd a felületre.



KÖVETKEZŐ RÉTEG



FIZIKAI ADATOK

FIZIKAI ADATOK 8-104 HS Clear Coat		
Kémiai Bázis	2K poliuretán fedőlakk	
	Viszkozitás (RTS)	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
Fizikai Tulajdonságok	Fajsúly (kg/l)	1
	Zárt edény lobbanáspont	30°C / 86°F
	Szilárd anyagok térfogat-%-a	42,8
	Gazdaságosság	8,6 m ² /L/50 µm
		350 ft ² /Gal/2 mil
	Fényesség	Magasfényű
	Szín	-

VÉDELEM



Használjon megfelelő védőmaszkot
(friss levegős védőmaszk javasolt).

További részletes információkért, kérjük, tekintse
meg a biztonsági adatlapot az alábbi hivatkozáson:

<https://sds.de-beer.com>

TISZTÍTÁS



1-051 Gun Cleaner

TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG

Minimum 2 év (normál tárolási körülmények esetében,
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (bontatlan doboz)

MEGJEGYZÉS



Részletes információ az Európán belüli használatra
(EU): Ez a termék (használatra kész) nem felel
meg a VOC előírásoknak. Vegye figyelembe
a VOC (2004/42/EC) szabályozást.