

## 3000 SZÉRIA

DE BEER

REFINISH

**KEVERÉSI ARÁNY**

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| • BeroThane HS420 3000 Széria      | 2 rész mennyiség  |
| • HS Edzők 8-30/8-40/8-50          | 1 rész mennyiség  |
| • Balancer 8-181 az első réteget   | 20%-ban higítsuk. |
| • Balancer 8-181 a második réteget | 15%-ban higítsuk. |
| • Mérő pálca 2:1:15%               | cikk szám. 54-171 |

8-30 - elfújás, ködölés kis alkatrészek

8-40 - általános javítás

8-50 - teljes fényezés, magas hőmérséklet

**SZÓRÓPISZTOLY**

- |   |               |
|---|---------------|
| • Nagy hatékonyságú (HE)                    | 1.2 – 1.4 mm  |
| • DeVilbiss GTI pro 1,2-1,3/T1, T2 szórófej |               |
| • SATA RP 1,2                               |               |
| • Nyomás                                    | 2.0 bar       |
| • Nyomótartály                              | 0.85 – 1.0 mm |
|   | 2,0 – 2,2 bar |

**FÚJÁSI TECHNIKA**

- 1 vékony takaró sor, ezt követően 1 teljes sor
- Vékony sorokat fújjon!
- **2 réteg fújása javasolt!**

**SZELLŐZTETÉS**

- |  |           |
|--|-----------|
| • Sorok között                           | 5-10 perc |
| • Szárítás előtt                         | 5-15 perc |
| • Az edző és a hőmérséklet függvényében! |           |

**SZÁRÍTÁS**

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| • 8-30 - 60°C tárgy hőmérséklet | 20 perc |
| • 8-40 - 60°C tárgy hőmérséklet | 30 perc |
| • 8-50 - 60°C tárgy hőmérséklet | 40 perc |
| • Szobahőmérsékleten 20°C-on    | 24 óra  |

**Fontos figyelmeztetés:** HVLP szórópisztolyt, UNI higítót 8-181-es balanszer helyett, rosszul működő nyomáscsökkentőt soha ne használjon! A vízleválasztó szűrő egység aktív szén-szűrőt tartalmazzon!

**FONTOS INFORMÁCIÓ**

Minden terméket tároljon szobahőmérsékleten, a legjobb minőség érdekében.

Amennyiben bármilyen kérdése adódna, forduljon bizalommal a Car Color KFT technikusaihoz.  
E: [carcolor@carcolor.hu](mailto:carcolor@carcolor.hu) vagy [stiga@carcolor.hu](mailto:stiga@carcolor.hu) Tel : 061 348-0324

