

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SP4699 MS Clear Coat High Gloss 2:1 egy szintelen magaszfényű lakk, amelyet nagyon könnyű használni. Levegőn és kamrábanis szárítható.

### KEVERÉSI ARÁNY



2 : 1 Clear Coat : MS Hardener + 0 - 10% Thinner

### A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA



	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Nyomástartó tartály	0,85-1,2	3,5-4,5/51-65

### ALKALMAZÁS



2 réteg 50-60 µm (2,0-2,4 mil)

### SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



LEVEGŐN TÖRTÉNŐ SZÁRÍTÁS 20°C / 68°F		SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60°C / 140°F	
Szellőztetés	5 - 10 perc	Szellőztetés	5 - 10 perc
Porszárás	20 - 30 perc	Porszárás	-
Szerelhető	8 óra	Szerelhető	25 - 35 perc
Ragasztható	-	Ragasztható	Lehűtést követően
Csiszolható	-	Csiszolható	Lehűtést követően
Polírozható	8 óra	Polírozható	Lehűtést követően

### FELÜLET



Water Basecoat és Solvent Basecoat.  
Csiszolt és zsirtalanított régi rétegek.

**A bázisfestéknek teljesen meg kell száradnia.**

### FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)



120-240 perc

### ALKOTÓ ELEMEEK



SP2198 MS Hardener Medium  
SP2098 MS Hardener Fast  
SP2298 MS Hardener Slow  
SP3199 Thinner Medium  
SP3299 Thinner Slow  
SP3099 Thinner Fast

### ADALÉKANYAGOK



### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE



Takarja ki az egész autót, hogy ne szálljon festékköd a felületre.



### KÖVETKEZŐ RÉTEG



### FIZIKAI ADATOK

Kémiai Bázis	2K poliuretán fedőlakk	
Fizikai Tulajdonságok	Viszkózitás (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Fajsúly (kg/l)	0,981
	Zárt edény lobbanáspont	29°C / 84,2°F
	Szilárd anyagok térfogat-%a	36,9
	Gazdaságosság	7,4 m <sup>2</sup> /L/50 µm
		300 ft <sup>2</sup> /Gal/1,2 mil
	Fényesség	Magaszfényű
	Szín	-

## VÉDELEM



Használjon megfelelő védőmaszkot (friss levegős védőmaszk javasolt).

## TISZTÍTÁS



Gun Cleaner

## TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG

Minimum 2 év; (normál tárolási körülmények esetében, 10 °C-30 °C / 50 °F-90 °F) (bontatlan doboz).

## MEGJEGYZÉS



Részletes információ az Európán belüli használatra (EU): Ez a termék (használatra kész) nem felel meg a VOC előírásoknak. Vegye figyelembe a VOC (2004/42/EC) szabályozást.