

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A(z) SP5199 HS Primer Grey 4:1 egy 2K magas szárazanyag-tartalmú (sűrű) alapozó/felületkezelő. Nagyon könnyen csiszolható és ideális hordozóréteg a jelenleg használt összes autórendszerhez. A termék tixotropikus és jól keverhető.

KEVERÉSI ARÁNY



4 : 1 Primer : 2K Hardener + 0 - 5% Thinner

A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA



	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR / PSI)
HVLP	1,4-1,6	2/29
HE	1,4-1,6	1,6-2,0/23-29
Airless	0,009"-0,011"/40°	-

ALKALMAZÁS



2-4 réteg 60-180 µm (2,4-7,2 mil)

SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



LEVEGŐN TÖRTÉNŐ SZÁRÍTÁS 20 °C / 68 °F	SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60 °C / 140 °F		
Szellőztetés	5 - 10 perc	Szellőztetés	5 - 10 perc
Porszárítás	20 - 30 perc	Porszárítás	-
Szerelhető	16 óra	Szerelhető	20 - 30 perc
Ragasztható	16 óra	Ragasztható	20 - 30 perc
Csiszolható	16 óra	Csiszolható	20 - 30 perc
Polírozható	-	Polírozható	-

FELÜLET



Csupasz acél. Tiszta, horganyzott fémbevonatú felület. Régi lakkrétegek.

Megjegyzés: Ne használja alumíniumon.

FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)



30 perc

ALKOTÓ ELEMEEK



SP2299 2K Hardener Very Fast
SP2099 2K Hardener Medium
SP3199 Thinner Medium
SP3299 Thinner Slow
SP3099 Thinner Fast

ADALÉKANYAGOK



-

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE



Tisztítsa meg a felületet a(z) SP6499 Silicone Remover felületkezelővel, majd törölje szárazra. Csiszolja le a felületet P240-P320 szemcseminőségű csiszolóanyaggal. Sűrített levegővel távolítsa el a csiszolásból származó törmelékét, majd tisztítsa meg a SP6499 Silicone Remover felületkezelővel, majd törölje szárazra.

Takarja le az egész autót, hogy ne szálljon rá festékköd a felületre.

KÖVETKEZŐ RÉTEG



-

FIZIKAI ADATOK

EU SZABÁLYOZÁS	
VOC-kód	2004/42/IIIB(c)(540)540
A használatra kész termék alkategóriája (a 2004/42/EK irányelv alapján) és max. VOC-tartalma (ISO 11890-1/2).	IIIB/c. Alapozó - Felületkezelő/ töltőanyag és általános (fém) alapozó. EU-határértékek: 540 g/l. (2007) A termék VOC-tartalma maximum 540 g/l VOC.
Kémiai Bázis	Keverék hydroxyl-akrilát műgyanta alapú, poliuretán alapozó
Viszkozitás (RTS)	-
Fajsúly (kg/l)	1.334
Zárt edény lobbanáspont	24°C / 75,2°F
Szilárd anyagok térfogat-%a	42,4
Gazdaságosság	7 m ² /L/60 µm 290 ft ² /Gal/2,4 mil
Fényesség	Matt
Szín	Szürke

VÉDELEM



Használjon megfelelő védőmaszkot (friss levegős védőmaszk javasolt).

TISZTÍTÁS



Gun Cleaner

TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG

Minimum 2 év; (normál tárolási körülmények esetében, 10 °C-30 °C / 50 °F-90 °F) (bontatlan doboz).

MEGJEGYZÉS



-