


## VALSPAR IC Coating

### FELHASZNÁLÁSI ADATOK



**Keverési Arány**

: 1 : 1 Valspar IC Coating : UT699 Uni Thinner



**Viszkozitás**

**DINCUP 4mm/20°C**

: Fújásra kész állapot : 15-17 (mp)  
Nyomótartály (mp) : -  
Airless (mp) : -

(\* ) Ha szükséges, fújjon ejtő réteget a felületre

For information about Hardeners, Thinners and Measuring sticks see Matrix-overview (Rendszer Technika)



**Felsőtartályos**

**Alsótartályos**

**Nyomótartály**

**Airless**

**HVLP**

**HE**

Szórópisztoly fúvóka átmérő (mm)

Nyomás (bar)

1,3-1,5

3,0-4,0

1,4-1,6

3,5-4,5

-

-

-

-

1,3-1,4

Lásd a gyári információt


-

Lásd a gyári információt



**Rétegek / Rétegvastagság (µm)**

: 2-3 / 15-25 (\*)



**Szellőztetés (perc)**

**20°C** : 10-15



**Szárítás (perc)**

**20°C** : 15-20

**60°C Obj.** : -



**Kannaidő (perc)**

**20°C** : -

## VALSPAR IC Coating



## TERMÉK INFORMÁCIÓ

- Alkalmazási terület** : Az Valspar IC Coating Szintelen Lakkal kell lefújni Ipari használatra és motor színek.
- Kémiai bázis** : Speciális fizikai úton száradó binder
- Általános tulajdonságok** : Az Valspar IC Coating egy bázisfesték amit 2 komponensű fedőlakkal be kell vonni. Ez a rendszer egy kiváló optikai effektet biztosít, valamint kiválóan ellenáll a környezeti behatásoknak.  
Amikor saját receptúrát készítünk metál vagy gyöngy színekből, mindíg használjuk a WAX kalkulációt. Ha ez nem lehetséges faxolja át a receptet mi elkészítjük a WAX kalkulációt. Száradás: Ragasztható 20-45 perc után.  
Note: IC816 Metallic only for use in a colourformula!
- Kiegészítő adatok** : UT699 Uni Thinner, UV889 Uni Varnish HS/ UV899 Uni Varnish

<b>Fizikai tulajdonságok</b>	<b>Fajsúly (kg/l)</b>	: 0.942 - 1.197
	<b>Lobbanáspont</b>	: Zárttéri (CC): 23 - 25°C (73.4 - 77°F)
	<b>Szárazanyagtartalom %-ban</b>	: 30
	<b>Kiadósság</b>	: 15 m <sup>2</sup> /L/20 µm
	<b>Fény</b>	:
	<b>Szín</b>	: Nem áll rendelkezésre.

- Felület** : Kombinálva az alapozóva (Valspar Uni Primer/ Filler): acélra, alumíniumra, műanyagra, poliészterre, régi festékre, ami nem érzékeny az oldószerre.
- Aláfújó** : Minden Valspar 2 komponensű Uni Primer és 2 komponensű Uni Filler.
- Fedőbevonat** : UV889 Uni Varnish HS, UV899 Uni Varnish
- Eszközök tisztítása** : Gun Cleaner
- Éltarthatóság (év)** : Min. 2  
(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).