

SUPERFIX

Ultrafinom falrögzítő

0010.

16/01/07 LRC/nz

Termékleírás

A SUPERFIX nagyon finom elemi részecskékből álló akril emulziós alapanyagú, mélyen beszívódó, vizes bázisú szigetelő rögzítő, kül- és beltéri felhasználásra alkalmas termék. A benne lévő részecskék átmérője sokkal kisebb, mint az általában használt vizesbázisú rögzítők diszperziójában lévőké, és ez a szilárd, tömör, de megrongálódott felületeken is biztosítja a mély beszívódást, valamint különösen erős szilárdító hatást fejt ki a különösen abszorpciós és lepattogzott felületeken.

Felhasználási terület

A SUPERFIX bármilyen típusú régi vagy új felületre, cementre, téglára, betonra, gipszre ill. régi festékre vagy bevonatra felhordható.

Műszaki jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Szín | : tejszerű, színtelen |
| Kötőanyag tulajdonság | : akril vizes emulzióban |
| Szárazanyag-maradék súlyban | : 12% (± 0,5) |
| Fajsúly | : 1,00 kg/L (± 0,02) |
| Kiadósság | : 6 ÷ 8 m ² /L a hígítástól és a felület abszorpciójától függően |
| Tárolási stabilitás | : 12 hónap eredeti zárt csomagolásban |

Megj.: 20°C-on mért adatok.

A termék megfelel a **2004/42/EK-IIA (h)** irányelvnek, a max. VOC tartalom 50 g/L alatt van. (2007.)

Felhordási mód

Felületelőkészítés

: A felület száraz, nem mállékony és tiszta, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen. Rossz állapotban lévő, lemállott felület esetén el kell távolítani a régi, nem tapadó festék nyomokat és az esetleges kénvirágot. A SUPERFIXET nem szabad szétmálló vagy nem tökéletesen tömör, régi festékrétegre felhordani. Penészgomba vagy alga nyomok esetén a 0610. cikksz. DECISO detergenssel le kell mosni a falfelületet, és amikor teljesen kiszáradt, felhordani rá a 0602. cikksz. RENOVO higiénizáló oldatot. A vakolaton a 0542. cikksz. IMPA RAS termékkel el kell simítani az esetleges egyenetlenségeket és hagyni, hogy jól kiszáradjon. Beltéren a lyukakat, repedéseket, réseket, hézakokat a 0401. cikksz. IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA vagy a 0410. cikksz. IMPASTUK POLVERE vagy a 0418. cikksz. IMPASTUK POLVERE EXTRA termékkel kell kiglettelni és simára szintezni. A száraz felületre felhordani a SUPERFIX-et így használatra készen, vagy megfelelően hígítva.

Felhordási eljárás : - henger – ecset – szórópisztoly

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

SUPERFIX

Ultrafinom falrögztő

0010.

16/01/07 LRC/nz

Hígítás : A SUPERFIX már felhasználásra kész hígítás nélkül is, vagy maximálisan 1:1 arányban hígítható vízzel. Mállékony és nagyon abszorpciós felület esetén ajánlatos inkább 2 rétegben 1:1 arányú hígítással nedves a nedvesre eljárással felvinni, nem pedig 1 rétegben hígítás nélkül.

Átvonhatóság : 4 ÷ 6 óra múlva.

MEGJEGYZÉS: Nem szabad a terméket ködös, esős időben vagy 75%-os páratartalom felett felhordani! A felület és a környezet hőmérséklete + 5°C és 35°C között legyen.

NEM FAGYÁLLÓ. A terméket + 5 és 30°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.