

BOXER

0618.

VIZESBÁZISÚ ZAJTOMPÍTÓ VÉDŐBEVONAT

28/07/00 LRD/nz

Termékleírás

Hangszigetelő karosszéria védőbevonat, zajtompító és kavicsfogó hatással. Jó mechanikai és vegyi ellenállás jellemzi.

Vízzel hígítható akrilgyanta alapú, gyúlékony ill. káros oldószerektől mentes, és nagyon gyenge illatú.

Száradás után bármilyen, a kereskedelemben található, víz- vagy oldószertartalmú lakkfestékkel felülfesthető.

Jól tapad, és rugalmassága kiváló.

A hőnek egészen 100 °C-ig hosszú távon is ellenáll.

Felhasználási terület

Karosszéria alvázra, kerékházra, az ajtók alsó részére, motorházra használható, ha jó zajtompító, kavicsfogó és korróziógátló hatást kívánunk elérni.

Különösen alkalmas zárt helyiségben történő felhasználásra, vagy ott, ahol el akarjuk kerülni az oldószerek gőzét.

Műszaki jellemzők

Szín	: fekete, vasszürke
Kötőanyag tulajdonsága	: sztírol-akril diszperzió
Száraz filmréteg	: szatinált, rücskösített
Szárazanyag-maradék súlyban	: 67% (± 1)
Fajsúly	: 1,39 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	: 13000 (± 1000) mPaS Brookfield RVT rpm 10 s 4
Elméleti fedés	: kb. 3 m ² /liter 100-150 mikronos vastagság esetén
Tárolási stabilitás	: 1 év hibátlan edényzetben

Megj.: 20°C-on mért adatok

Felhasználási mód

Felület előkészítése	: a felület tiszta, pormentes, teljesen zsírmentes legyen és lehetőleg érdesre kell csiszolni.
Felhordás	: zajtompító pisztollyal 3-4 at nyomás mellett, kb. 20 cm távolságból.
Hígítás	: vízzel, csak abban az esetben, ha nagyon lapos bevonatra van szükségünk, vagy könnyebben akarjuk szórni.
Száradási idő levegőn	: a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a bevonatvastagságtól függ. 100 ÷ 150 mikronos rétegvastagság esetén, 20 C°-on és 60 ÷ 70 %-os relatív páratartalom mellett: pormentes kb. 1 óra ragadásmentes kb. 3 óra teljes száradás kb. 24 óra
Felülfestés	: száradás után bármilyen termékkel.

**MEGJEGYZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT JÓL FELRÁZANDÓ!
FAGYRA ÉRZÉKENY!**

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.