

# PLANAR

# 0723.

## Vizesbázisú szigetelő szórókitt

28/07/00 LRD/nz

### Termékleírás

Egykomponensű, csiszolható karosszéria szórókitt. Vizesbázisú, könnyen csiszolható, gyorsan szárad és a felületre jól tapad. Jó kitöltőképesség és alacsony adszorpció jellemzi.

Bármilyen felületre felvihető (lemez, régi festékréteg, poliészter kitt, horganyzott lemez, műanyag), és a karosszéria területén használt valamennyi, víz- és oldószerbázisú lakkfestékkel felülfesthető.

### Felhasználási terület

Minden olyan karosszéria munka, ahol a normál oldószeres alapozók helyett egy nem gyúlékony, vizesbázisú, nem káros és kellemetlen illatuktól mentes szórókittre van szükség ugyanolyan biztosan kimagasló eredményt elérve.

### Műszaki jellemzők

Szín	: szürke
Kötőanyag tulajdonsága	: akril és sztirolakril diszperzió
Szárazanyag-maradék súlyban	: 62 % (± 1)
Fajsúly	: 1,37 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	: 1500 (± 500) mPas Brookfield RVT rpm 20 s 4
Kiadósság	: a felvitt rétegvastagságtól függően
Tárolási stabilitás	: 1 év hibátlan edényzetben

**Megj.:** 20°C-on mért adatok

### Felhasználási mód

Felületelőkészítés	: A felület tiszta és pormentes legyen. Semmiféle zsírfolt vagy olajnyom ne legyen rajta, és egy kissé érdesre kell csiszolni. A régi festékbevonatot szilikonmentesítő oldószerrel, a 1618. cikksz. DILUENTE NITRO-val, jól le kell mosni, hogy a szilikonos fényező anyag minden nyoma eltűnjön.
A termék elkészítése	: Addig kell keverni, amíg egységes színe és állaga nem lesz.
Felhordás	: ejtőtartályos pisztollyal: normál típus: fúvóka átmérője 1,5-1,8 mm - nyomás 2-3 bár HVLP típus : fúvóka átmérője kb. 1,5 mm - nyomás 0,5 bár Több rétegben keresztvezeve kell felvinni, amíg a kívánt vastagságot el nem érjük.
Hígítás	: A termék használatra kész állapotban kerül forgalomba. Ha vékony rétegekben akarjuk felhasználni normál csapvízzel hígítható max. 5 %-os arányban.
Ajánlott vastagság	: szigetelőként 50 µm alapozóként 100 µm
Száradási idő	: száraz 100 µm rétegvastagság esetén:

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

# PLANAR

# 0723.

## Vizesbázisú szigetelő szórókitt

28/07/00 LRD/nz

levegőn 20 C°-on, jó szellőztetés mellett 4 óra

Száradás kemencében : 15 perc zsugorítás, majd 60 C°-on 30 perc

Száradás infra hőszugár mellett : kb. 15 perc

Csiszolhatóság : szárazon P320-as csiszolópapírral pasztellakkok felhasználása esetén, P400-500-as csiszolópapírral metállakkok esetén

Újrabevonás : közvetlenül csiszolás után, bármilyen lakkal

**MEGJ.: FAGYRA ÉRZÉKENY!**

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.