

FIR R

1017.

Egykomponensű szigetelő kitöltő szórókitt

11/09/00 LRD/nz

Termékleírás

Egykomponensű, szigetelő kitöltő alapozó. Nitrocellulóz és alkidgyanta alapanyagú, könnyen felhordható, nagyon gyorsan szárad és jól csiszolható.

A karosszéria területén használt valamennyi normál használatú festéklakkal átvonható.

Felhasználási terület

Gazdaságos és gyors munka elvégzésére javasolt, kemence használata nélkül. Apró, gyors munkák elvégzésére alkalmas, valamint az alapozók és a kiték festés előtti szigetelésére.

Műszaki jellemzők

Szín	: világosszürke
Kötőanyag tulajdonsága	: alkid-nitrocellulóz
Szárazanyag-maradék súlyban	: 62 (± 1%)
Fajsúly	: 1,39 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	: 9000 (± 2000) mPa.S Brookfield RVT rpm 10 s 5
Kiadósság	: a felvitt rétegvastagságtól függ
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

Megj.: 20 C°-on mért adatok.

Felhasználási mód

Felület előkészítése : a felület száraz, tiszta, pormentes legyen, valamint egy kissé érdesre kell csiszolni.

A termék elkészítése : A hígított terméket tökéletesen simára kell keverni 70" ÷ 100" Coppa ISO-DIN 4 viszkozitásig 20°C-on. Keresztezve több rétegben kell felhordani, amíg a kívánt vastagságot el nem érjük. A különböző rétegek felvitele között rövid szünetet kell tartani.

Felhordás : szórópisztollyal, 1,4 ÷ 1,8 mm átmérőjű fúvókával, 2-3 atm nyomás mellett.

Hígítás : kb. 50 %-os arányban a Nitro hígítóval (kód: 1605), vagy más jó minőségű nitrohígítóval.

Száradási idő (20°C-on) : pormentes : kb. 20 perc
100 µm rétegvastagságnál : száraz: kb. 60 perc

Csiszolhatóság : kb. 2 óra elteltével

Újrabevonás : 3 ÷ 4 óra elteltével

MEGJEGYZÉS: Az utolsó bevonat felvitele előtt ajánlatos kissé lecsiszolni.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

FIR R

1017.

Egykomponensű szigetelő kitöltő szórókitt

11/09/00 LRD/nz

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.