

# FONDO P.U. OLIMPIC

# 1022.

(nem katalógus termék)

## Termékleírás

Kétkomponensű poliuretán alapozó, vas- és fafelületre. Nagyon erősen tapad és magas korróziógátló hatású.

## Felhasználási terület

Mezőgazdasági gépekre, silókra, általában fém- és vasszerkezetekre alkalmas, valamint amikor a poliuretán lakkokkal az újrafestésre rövid idő áll rendelkezésre. Jól csiszolható.

## Műszaki jellemzők

Szín	: fehér
Kötőanyag tulajdonság	: poliuretán
Száraz filmréteg	: matt
Fazékidő	: 3 - 4 óra
Fajsúly	: $1,32 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Keverési arány	: 2:1 súlyban, a 4034 0000 cikksz. edzővel
Szárazanyag-maradék súlyban	: $54 \pm 1 \%$
Viszkózitás	: $2500 \pm 300 \text{ mPas}$
Elméleti fedés	: kb. $6 \text{ m}^2/\text{kg}$ 2 réteg esetén.
Tárolási stabilitás 20°C-on	: 12 hónap ép csomagolásban

## Felhasználási mód

Felület előkészítése	: lehetőleg homokkal tisztított, de mindenképpen zsír- és rozsdamentes lemezre kell felvinni.
Felhordás	: szórással, levegőmentesen (airless)
Szórópisztolyos felhordás	: $1,5 \div 1,7 \text{ mm}$ átmérőjű fúvókával, $3 \text{ atm}$ nyomás mellett
Hígítás i százalék	: $10 \div 20\%$ szórással
Javasolt hígító	: P.U. (cikksz.: 1611.)
Javasolt vastagság	: nedvesen 100 mikron szárazon 50 mikron
Száradási idő	: pormentes : 20 perc
levegőn $20 \div 25^\circ\text{C}$ -on	ragadásmentes : 60 perc teljes száradás : 24 óra
Újrafestés	: $50 \div 60 \text{ perc}$ elteltével P.U. OLIMPIC lakkal 24 óra elteltével egyéb termékkel

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körön kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.