

# LEGNOSTUK

# 1041.

## Kétkomponensű epoxid kitt

18/13/03 LRA/nz

### Termékleírás

Kétkomponensű epoxid kitt. Rendkívül gyorsan szárad, és bármilyen típusú fára kitűnően tapad. Ezek a tulajdonságai lehetővé teszik, hogy a kikeményedett termékhez bármely faszerszámot (fűrész, gyalu, véső stb.) használhassunk, csavarozni lehet vagy szöveget verni bele.

A kitűnő tixotróp hatásnak köszönhetően sarkokat és szétmálott részeket lehet vele pótolni, helyreállítani. Nagyon vastagon is használható, és nem folyik le.

A termék nem húzódik össze, és nagy átmérőjű lyukak kitöltésére is alkalmas egyszeri felhordással.

Könnyen csiszolható, a víznek és a kémiai ágenseknek sokkal jobban ellenáll, mint maga a természetes fa. Különösen alkalmas kültéri felhasználásra.

### Felhasználási terület

A sokáig kültéren lévő megrongálódott nyílászárók, ablakeretek, kapuk, ajtók, párkányok, tetők javítására.

Sarkok pótlására, lyukak kitöltésére, bútorok, ajtók, padlózatok réseinek kitöltésére, hibáinak kijavítására.

### Műszaki jellemzők

Szín	: színkártya szerint
A kikeményedett termék	: közepesen kemény, könnyű, elég rugalmas massa
Kötőanyag tulajdonság	: epoxid-poli aminoamid
Terméktípus	: kétkomponensű a 4041 0000. INDURITORE edzővel
Száranyag-maradék	: 99 % ( ± 1) súlyban, bekevert termék esetén
Fajsúly	: "A" rész: 1,10 kg/l ( ± 0,01) "B" rész: 1,10 kg/l ( ± 0,01)
Keverési arány	: 1 : 1 rész súlyban vagy térfogatban
Fazékidő	: kb. 7 perc
Ragadásmentesség	: kb. 20 perc
Csiszolhatóság	: kb. 60 perc
Viszkózitás	: tixotróp paszta
Vízellenállás	: kitűnő
Oldószer-ellenállás	: kitűnő
Tárolási stabilitás	: ép csomagolásban 12 hónap

**Megj.:** 20 °C-on mért adatok.

### Felhordási mód

Felület előkészítés : A felület száraz, tiszta, zsír- és viaszmentes legyen. Ha a felület "szálkás" (függőlegesen vágott faszálak esetén) egy szintelen epoxid lakkal, mint a 1023. IMPREGNANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE, át kell itatni, impregnálni kell, hogy a kitt felhordása előtt a faszálak megszilárduljanak.

Felhordás : spatulával

Hígítás : A termék felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, nincs szükség hígításra.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

# LEGNOSTUK

# 1041.

## Kétkomponensű epoxid kitt

18/13/03 LRA/nz

Javasolt rétegvastagság : Szükség szerint, akár több centiméteres vastagságban.

Kikeményedés : A termék 20 °C-on megmunkálható és spatulyával jól felhordható marad kb. 7 percig. Ezután gyorsan kezd besűrűsödni, amíg spatulyával már nem lesz kezelhető. Kb. egy óra múlva lesz csiszolható és átfesthető.  
A végleges és teljes kikeményedéshez kb. egy hét kell.

**MEGJEGYZÉS:** A rendkívül lassú reakció miatt + 10 °C-os hőmérséklet alatt a termék felhordása nem ajánlatos.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.