

NEW PRIMER

1091.

Kétkomponensű primer horganyzott lemez, könnyűötvözet és vas felületre

28/02/06 LRB/nz

Termékleírás

Kétkomponensű, savas katalízisű alapozó, kitűnő korróziógátló hatással. Szintétikus vagy kétkomponensű fedőlakkal felülfestést igényel, kivéve a vinil és nitrovegyületeket.

Felhasználási terület

Tapadó alapozó a nehezen festhető felületekre, mint pl. horganyzott lemezre, könnyű ötvözetre és vasra.

Műszaki jellemzők

Szín	: zöldesszürke
Kötőanyag tulajdonság	: vinil-fenol
Fazékidő	: kb. 5 óra
Száraz filmréteg	: matt
Szárazanyag-maradék súlyban	: „A” rész : 43% (± 0,5)
Fajsúly	: „A” rész : 1,05 kg/l (± 0,03)
Viszkózitás	: „A” rész : 1500 ÷ 2000 mPas Brookfield RVT rpm 20 s 4
Kiadósság*	: 13 ÷ 15 m ² /l katalizáltan
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

* Az elméleti fedés sima és szabályos felületen, a javasolt vastagságnak megfelelően lett kiszámítva.

Megj.: 20°C-on mért adatok.

Felhordási mód

Felület előkészítése : A felület száraz, por-, zsír-, rozsda- és gálmamentes legyen.

A termék elkészítése : Az alapot gondosan el kell keverni amíg a színe és az állaga egyenletes nem lesz. Majd a következő arányban a savas résszel kell elkeverni:

súlyban vagy térfogatban

„A” rész: 1091. NEW PRIMER	2 rész
„B” rész: 4091 0000. CAT. ACIDO	1 rész

Felhordási mód : levegőporlasztásos dukkózópisztollyal: 1,4 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókával és 2,5 ÷ 3,5 atm. nyomás mellett

Hígítás : A tökéletesen elkevert terméket a 1605. cikksz. DILUENTE NITRO termékkel 20%-ban kell hígítani.

Javasolt rétegvastagság : 30 µm szárazon

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

NEW PRIMER

1091.

Kétkomponensű primer horganyzott lemez, könnyűötvözet és vas felületre

28/02/06 LRB/nz

Száradási idő levegőn (20°C-on)

: pormentes
fogásbiztos

: kb. 15 perc

: kb. 30 perc

Átfesthető

: 30 perc elteltével

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.