

VERNICE PER CHASSIS

1280.

Gyorsan száradó fényes lakkfesték

07/04/04 LRB/nz

Termékleírás

Egykomponensű gyorsan száradó alvázvédő festék. A légköri viszontagságoknak rendkívül jól ellenáll.

Felhasználási terület

Elsősorban az ipari karosszéria területén alkalmazható a vasból készült részeken és a kocsiálvázakon.

Műszaki jellemzők

Szín	: piros és fekete
Kötőanyag tulajdonsága	: módosított akid
Száraz filmréteg	: fényes
Csillogás	: 85 – 90 Gloss 60°
Szárazanyag-maradék súlyban	: 63% (± 1)
Fajsúly	: 1,15 kg/l (± 0,05)
Viszkozitás	: 150 – 250" Coppa ISO_DIN 6
Elméleti fedés*	: 5 – 6 m ² /kg két rétegben
Tárolási stabilitás	: 12 hónap hibátlan edényzetben

*A kiadósságot sima és szabályos felületre javasolt vastagság szerint számították ki.

Megj.: 20°C-on mért adatok

Felhordási mód

Felületelőkészítés : A fémfelületetről mechanikai tisztítással, majd oldószeres zsírtalanítással gondosan el kell távolítani mindenféle rozsdá-, gálma- és zsírnyomot, valamint nedvességet. A korrózióellenállás fokozása céljából SA2.5 fokos homoktisztítást kell végezni, és első réteggént felhordani a 1014. cikkszámú CONIT korróziógátló terméket.

A termék elkészítése : Addig kell keverni, amíg a szín egyenletes nem lesz.

Felhordási mód : - 1,4 ÷ 1,7 mm-es fúvókájú levegővel kevert pisztoly, 3 ÷ 4 atm. nyomás mellett
- airless pisztoly

Hígítás : 15 ÷ 20%-ban a 1605. cikkszámú DILUENTE NITRO-val

Javasolt rétegvastagság : 50 ÷ 60 µm szárazon, két rétegben felhordva

Száradási idő levegőn (20°C-on) : Pormentes : 30 perc
Fogásbiztos : 6 óra
Teljes kiszáradás : 24 ÷ 36 óra

Átfesthető : Nedves a nedvesre eljárással, vagy a teljes kiszáradás után

Megj.: Jelentős páratartalom és túlzott rétegvastagság a felhordott filmréteg kikeményedését késleltetheti.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

VERNICE PER CHASSIS

1280.

Gyorsan száradó fényes lakkfesték

07/04/04 LRB/nz

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.