

CLEAR MS

1316.

Kétkomponensű akril MS lakk

08/06/04 LRB/nz

Termékleírás

A CLEAR MS egy jó minőségű, áttetsző akril fedőlakk. Szárazanyag tartalma közepes, nem sárgul, csillogása és keménysége jó, megfelelő időbeli tartóssággal.

A hozzá tartozó két edző lehetővé teszi, hogy azt vegyük igénybe, amelyik a munkának jobban megfelel, ami a felhasználásban maximális rugalmasságot biztosít.

Használata egyszerű, gyorsan szárad, a végső simítások szép kidolgozását teszi lehetővé a karosszéria javítás területén.

Felhasználási terület

Áttetsző karosszéria fedőlakk, a metál színekre két rétegben használatos.

Műszaki jellemzők

Szín	: áttetsző, színtelen
Kötőanyag tulajdonsága	: akril/izocianát gyanták
Terméktípus	: kétkomponensű, a 4100./4300. cikksz. INDURITORI-val (edzővel)
Fazékidő	: kb. 2 óra
Száraz filmréteg	: csillogó – 90 ÷ 92 gloss (Gardner 60°)
Szárazanyag-maradék súlyban	: "A" rész : 40 % (± 0,5)
Fajsúly	: "A" rész : 0,99 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	: "A" rész : 120" (± 20") Coppa ISO-DIN 4
Elméleti fedés*	: 6 ÷ 8 m ² /l
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

* Az elméleti fedés sima és szabályos felületen, a javasolt vastagságnak megfelelően lett kiszámítva.

Megj.: 20 °C-on mért adatok.

Felhasználási mód:

Felületelőkészítés : A felület száraz, tiszta, olaj-, zsír- és szilikonmentes legyen.

A termék elkészítése : A két komponenst az alábbi arányban gondosan el kell keverni:

	<u>súly</u>	<u>térfogatrész</u>
"A" komponens: 1316 0000 CLEAR MS	2 rész	2 rész
"B" komponens: 4100 0000 INDUR. Slow - lassú	1 rész	1 rész
vagy: 4300 0000 INDUR. Standard	1 rész	1 rész

A tökéletesen elkevert terméket 20°C-on 25" ÷ 35" Coppa ISO-DIN 4 (16" ÷ 18" ford 4) viszkozitásig kell hígítani, majd hagyományos eljárással felhordani.

Felhordás : - levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,3 ÷ 1,6 mm átmérőjű fúvókával és 2,5 ÷ 3,5 bar nyomás mellett.

Hígítás : A jó felhordhatósághoz max. 10 %-ban hígítani a 1653. cikksz.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

CLEAR MS

1316.

Kétkomponensű akril MS lakk

08/06/04 LRB/nz

DILUENTE PER ACRILICI standard hígítóval, vagy a 1648. cikksz. lassúbb hígítóval.

Javasolt rétegvastagság : 50 μ m szárazon

Száradási idő 20 °C-on : pormentes : 30 perc
teljes kikeményedés : kb. 8 óra

Száradási idő kemencében : zsugorodási idő : 5 –10 perc szobahőmérsékleten
égetési idő : 60 °C-on 30 perc

A katalizátor használata : 2:1 súlyban vagy térfogatban keverni, az évszaknak és a munka jellegének legjobban megfelelő edzőt alkalmazva:

- Slow – lassú edző : cikksz.: 4100 0000
Lassúbb, de jobban teríthető. A meleg évszakban használatos, kemencében történő szárításnál és amikor nagyobb felületet kell bevonni.

- Standard edző : cikksz.: 4300 0000
Univerzális felhasználásra, az átmeneti évszakokban, vagy levegőn ill. kemencében történő szárításnál közepes nagyságú munkák végzése esetén.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.