

MAGIC HS

1335.

Kétkomponensű akril HS lakk

28/06/04 LRB/nz

Termékleírás

A MAGIC HS egy kétkomponensű, kiváló minőségű, magas szárazanyaganyag tartalmú, nem sárguló, áttetsző akril fedőlakk. Jellemzője, hogy könnyen felhordható, gyorsan szárad, nagyon kemény és magas csillogású.

A hozzátartozó három edző lehetővé teszi, hogy a különböző típusú munkákhoz igény szerint, mindig a legmegfelelőbbet alkalmazzuk, ezzel a felhasználás területén a maximális rugalmasságot biztosítja.

Ezek a jellemzők valamennyi kétrétegű festés esetén kitűnő végső eredményt tesznek lehetővé, a felhasznált matt alaptól függetlenül.

Felhasználási terület

Nagyon igényes minőségű személygépkocsik fedőbevonata.

Műszaki jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Szín | : áttetsző, színtelen |
| Kötőanyagok | : akril gyanták/izocianátok |
| Terméktípus | : kétkomponensű, a 4100./4300./4500. cikksz. INDURITORE-val (edzővel) |
| Fazékidő | : kb.2 óra |
| Száraz filmréteg | : csillogó – 95 gloss (Gardner 60°C) fölött |
| Szárazanyag-maradék súlyban | : "A" komponens : 46 % (± 1) |
| Fajsúly | : "A" komponens : 0,98 kg/l (± 0,01) |
| Viszkózitás | : "A" komponens 90" (± 10) Coppa ISO-DIN 4 |
| Kiadósság* | : 7 ÷ 8 m ² /l |
| Tárolási stabilitás | : 24 hónap hibátlan edényben |

* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

MEGJ.: 20°C-on mért adatok.

Felhasználási mód:

Felületelőkészítés : A felület száraz, tiszta, olaj-, zsír- és szilikonmentes legyen.

A termék elkészítése : A két komponenst gondosan, az alábbi arányban kell elkeverni:

| | súly | térfogatrész |
|---|--------|--------------|
| "A" komponens: 1335 0000. MAGIC HS | 2 rész | 2 rész |
| "B" komponens: 4100 0000. INDUR. Slow - lassú | 1 rész | 1 rész |
| vagy: 4300 0000. INDUR. Standard | 1 rész | 1 rész |
| vagy: 4500 0000. INDUR. Fast - gyors | 1 rész | 1 rész |

A tökéletesen elkevert terméket 20°C-on 25" ÷ 35" Coppa ISO-DIN 4 (16" ÷ 18" ford 4) viszkózitásig kell hígítani, majd hagyományos eljárással felhordani.

Felhordás : - levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,3 ÷ 1,6 mm átmérőjű fúvókával

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

MAGIC HS

1335.

Kétkomponensű akril HS lakk

28/06/04 LRB/nz

és 2,5 + 3,5 bar nyomás mellett.

Hígítás : A jó felhordhatósághoz max. 5 –10 %-ban hígítani a 1653. cikksz. DILUENTE PER ACRILICI standard hígítóval, vagy a 1648. cikksz. lassúbb hígítóval.

Javasolt rétegvastagság : 50 μ m szárazon

Száradási idő 20 °C-on : pormentes : kb. 30 perc
teljes kikeményedés : kb. 8 óra

Száradási idő kemencében : zsugorodási idő : 5 –10 perc szobahőmérsékleten
égetési idő : 60 °C-on 30 perc

A katalizátor használata : 2:1 súlyban vagy térfogatban keverni, az évszaknak és a munka jellegének legjobban megfelelő edzőt alkalmazva:

- Slow – lassú edző : cikksz.: 4100 0000
Lassúbb, de jobban teríthető. A meleg évszakban használatos, kemencében történő szárításnál és amikor nagyobb felületet kell bevonni.

- Standard edző : cikksz.: 4300 0000
Univerzális felhasználásra, az átmeneti évszakokban, vagy levegőn ill. kemencében történő szárításnál közepes nagyságú munkák végzése esetén.

- Fast - gyors edző : cikksz.: 4500 0000
Különösen a kisebb felületeken történő részleges, apró javítások elvégzésére alkalmas, a hideg évszakban vagy ha nem kemencében szárítunk.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.