

SILISTONE

1346.

Sziloxángyanta bázisú víztaszító felületelőkészítő megkötő alapozó

01/02/11 LRC/nz

Termékleírás

Sziloxángyanta alapanyagú, víztaszító, színtelen, megkötő védőalapozó épületek és kőfelületek védelmére. Megvéd a víz- és a nedvesség beszivárgásától, valamint a savas esőtől.

A máló és korrodált kőveket megkötí, megszilárdítja, és megakadályozza, hogy a kő szétmálljon és szétmorzsolódjon.

Teljesen láthatatlan, a felület nem lesz tőle vizes hatású vagy fényes, hanem változatlanul megtartja eredeti kinézetét.

Bármilyen típusú fal- vagy kőfelület védelmére alkalmas: homlokzatra, ablakpárkányra, szoborra, cementfelületre, márványra, téglára, bárhol, ahol a penésztől és a nedvességtől való védelmen túl a felületet meg is kell kötni és szilárdítani.

Műszaki jellemzők

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szín | : áttetsző, színtelen |
| Kötőanyag tulajdonság | : polisziloxán gyanták |
| Fajsúly | : 0,80 kg/L (± 0,01) |
| Kiadósság | : 2 ÷ 4 m ² /L a felület beszívóképességétől függően |
| Tárolási stabilitás | : 12 hónap eredeti zárt csomagolásban |

*A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.

Megj.: 20°C-on mért adatok.

A termék megfelel a **2004/42/EK-IIA (h)** irányelvnek, a max. VOC tartalom 750 g/l alatt van. (2010.)

Felhordási mód

Felületelőkészítés : A felület száraz és tiszta legyen. A foltokat, a penészt és a különböző kérgesedést lehetőleg el kell távolítani, különben a gyanta képezte filmréteg alatt maradnak és az azt követő eltávolításuk nehéz lenne.

Felhordási eljárás : - ecset, henger
Ahol lehetséges az ecsettel történő felhordás a javasolt, mivel lehetővé teszi a védőtermék jobb behatolását.
A felületen történő előzetes próbafestés valóságos fogyasztási értéket tesz lehetővé.

Hígítás : Felhasználásra kész.

Száradási idő levegőn (20°C) : 20 ÷ 30 perc

A SILISTONE felhordásánál könnyedén nyomjuk rá az ecsetet a felületre, hogy a termék jobban behatoljon a résekbe, a sarkokba és az üregekbe.

Többször, egymás után, megszakítás nélkül végezzük el az ecsetelést, amíg a kőfelület el nem telítődik és már nem képes több terméket magába szívni.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

SILISTONE

1346.

Sziloxángyanta bázisú víztaszító felületelőkészítő megkötő alapozó

01/02/11 LRC/nz

Egy másik, a kisebb részekre alkalmas felhordási eljárás a merítés lehet. Egy szivacsot is használhatunk, amelyet a termékbe mártunk, de vigyázva arra, hogy védő gumikesztyűt használjunk.

MEGJEGYZÉS: Ködös és esős időben nem szabad a terméket felhordani.

Kültéri felhordás esetén a felületet legalább 24 órán keresztül az esőtől védeni kell.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!
CSAK SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.