

ENERGY

1360.

Színtelen akril karosszerialakk

28/06/04 LRB/nz

Termékleírás

Az ENERGY színtelen, közepes szárazanyagtartalmú, akril lakk. Nem sárgul, szép csillogású, jó keménységű, és tartós lakrréteget képez.

A hozzátartozó három edző lehetővé teszi, hogy a mindenkori munkának legmegfelelőbbet használhassuk, így felhasználása maximálisan rugalmas.

Használata egyszerű, gyorsan szárad, és szép fedőréteg létrehozását teszi lehetővé a karosszéria területén.

Felhasználási terület

A karosszéria területén a metalizált színekre alkalmas, két rétegben felhordható áttetsző fedőlakk.

Műszaki jellemzők

Szín	: áttetsző, színtelen
Kötőanyag tulajdonsága	: akrilgyanták, izocianátok
Termék típus	: kétkomponensű, a 4100-4300-4500. cikksz. INDURITORI edzővel
Fazékidő	: kb. 2 óra
Száraz filmréteg	: csillogó – 90 ÷ 92 gloss (Gardner 60°C)
Szárazanyag-maradék súlyban	: „A” rész : 43% (± 0,5)
Fajsúly	: „A” rész : 0,96 kg/l (± 0,02)
Viszkózitás	: „A” rész : 60" (± 10") Coppa ISO-DIN 4
Kiadósság	: 6 ÷ 8 m ² /l
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

*A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

MEGJ.: 20°C-on mért adatok

Felhasználási mód

Felület előkészítése : a felület száraz, tiszta, olaj-, zsír- és szilikonmentes legyen.

A termék elkészítése : a két komponenst az alábbi arányban kell elkeverni:

	<u>súlyban</u>	<u>térfogatban</u>
„A” rész : 1360 0000 ENERGY	2 rész	2 rész
„B” rész : 4100 0000 INDUR. Slow-lassú	1 rész	1 rész
vagy : 4300 0000 INDUR. Standard	1 rész	1 rész
vagy : 4300 0000 INDUR. Fast-gyors	1 rész	1 rész

A tökéletesen elkevert keveréket 25" ÷ 35" Coppa ISO-DIN 4-ig 20°C-on (16" ÷ 18" Ford 4) kell hígítani, és hagyományos eljárással felvinni.

Felhordás : levegőporlasztásos szórópisztoly: 1,3 – 1,6 mm átmérőjű fúvóka, 2,5 ÷ 3,5 bar nyomás

Hígítás : A termék használatra kész állapotban kerül forgalomba.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

ENERGY

1360.

Színtelen akril karosszerialakk

28/06/04 LRB/nz

Amennyiben hígításra van szükség max. 10%-os hígítást ajánlunk a 1653. cikksz. standard DILUENTE PER ACRILICI, vagy a lassúbb 1648. cikksz. hígítóval.

Javasolt rétegvastagság : 50 μ m szárazon

Száradási idő levegőn (20°C-on) : pormentes : 30 perc
teljes száradás : kb. 8 óra

Szárítókamrában : zsugorodási idő : 5 ÷ 10 perc környezeti hőmérsékleten
égetési idő : 30 perc 60°C-on

Edző használata : Térfogatban és súlyban 2:1 arányban kell katalizálni az évszaknak és az elvégezendő munkának legjobban megfelelő edzővel :

- slow-lassú edző : 4100 0000 cikksz.
Lassúbb, de jobban teríthető, a meleg évszakban használatos, valamint kemencében való szárításhoz, és nagy felületet festéséhez.

- standard edző : 4300 0000 cikksz.
Általános felhasználásra, az átmeneti évszakban, közepes nagyságrendű munkákhoz, levegőn és kemencében történő szárítás esetén.

- gyors edző : Elsősorban kis felületen, apróbb javításra alkalmas, a hideg évszakban, vagy amikor nem szárítunk kemencében.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLTATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.