

# TACTION

# 1380.

## Puha tapintású soft touch poliuretán lakk

26/07/11 LRB/nz

### Termékleírás

Különlegesen bársonyos tapintású, nem sárguló, kétkomponensű, színtelen, matt lakk. Általában különböző szektorokon használható, az ipartól a karosszériáig, a gépkocsi belső részében, belső berendezésre, tárgyakra, bárhol, ahol egy bársonyos tapintású hatást akarunk elérni.

Könnyen felhordható, karcellenállása jó, és az előzőleg kezelt, bármilyen jellegű felületre felhordható.

### Műszaki jellemzők

Szín	: színtelen opaleszcens, félig áttetsző
Fazékidő	: 3 óra
Száraz filmréteg	: matt
Viszkozitás	: "A" rész: 15 ÷ 35" Coppa ISO-DIN 6
Fajsúly	: "A" rész: 1,02 kg/l (± 0,02) "B" rész: 1,04 kg/l (± 0,01)
Elméleti fedés*	: 6 ÷ 7 m <sup>2</sup> /kg két rétegben
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

\* Az elméleti fedés sima és szabályos felületen, a javasolt vastagságnak megfelelően lett kiszámítva.

**Megj.:** 20 °C-on mért adatok.

### Felületelőkészítés:

**VASFELÜLET:** A felülethez jól tapadó, kétkomponensű, régi festékfelület esetén P320-as papírral könnyedén meg kell csiszolni, majd a 1618. cikksz. ANTISILICONE termékkel le kell mosni.

**ABS és POLIKARBONÁT:** Meg kell csiszolni és az ANTISILICONE termékkel le kell mosni.

Más jellegű felület esetén egy megfelelő tapadó primerrel be kell vonni, vagy a MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ kell fordulni.

### A termék elkészítése

Ahhoz, hogy kiváló eredményt érjünk el, ajánlatos könnyedén felrázni, amíg egy homogén terméket nem kapunk, majd az alábbi arányban hozzá kell adni az edzőt és tovább kell keverni:

	<i>Súlyban</i>	<i>Térfogatban</i>
<b>TERMÉK</b> 1380 TACTION	100	5
<b>EDZŐ</b> 4506 INDURITORE PER TACTION	20	1
<b>HIGÍTÓ</b> 1611 DILUENTE EXTRA PU	10 ÷ 15	10 ÷ 15

Felhordás : - levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,2 ÷ 1,4 mm átmérőjű fúvókával és 2,5 ÷ 3,5 bar nyomás mellett.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

# TACTION

**1380.**

## Puha tapintású soft touch poliuretán lakk

26/07/11 LRB/nz

Javasolt rétegvastagság : 50 ÷ 60  $\mu m$  szárazon két rétegben  
A tapintás hatása függhet a felhordott vastagságtól.

<b>SZÁRADÁSI IDŐ</b>	<b>Teljes kiszáradás</b>
Kemencében @ 50°C Zsugorodás : 10 perc	90 perc
Kemencében @ 80°C Zsugorodás : 10 perc	60 perc

### MEGJEGYZÉS:

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.