

EASY 3000

1381.

Kétkomponensű akril karcálló lakk

24/11/14 LRB/nz

Termékleírás és felhasználás

Új generációs kétkomponensű szintelen akril lakk.

Könnyen felhordható és kitűnően terül.

Magas csillogás, kitűnő karcállóság (automata gépkocsimosó-kefével szemben) jellemzi, és nem sárgul.

Használata könnyű, és gyorsan szárad. A karosszériában két rétegű fedőbevonatként használható. A hozzátartozó három edző lehetővé teszi, hogy a különböző típusú munkákhoz a lehető legrugalmasabb módon mindig a legmegfelelőbbet alkalmazzuk.

Műszaki jellemzők

Szín	: áttetsző, szintelen
Kötőanyag tulajdonság	: akril gyanta / izocianátok
Fazékidő	: kb. 2 óra
Száraz filmréteg	: csillogó - 90 ÷ 92 <i>gloss</i> (Gardner 60°)
Viszkózitás	: "A" rész: 50 ÷ 70" Coppa ISO-DIN 4
Kiadósság*	: 6 ÷ 8 <i>m²/l</i> két rétegben
Tárolási stabilitás	: 24 hónap hibátlan edényben

* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

MEGJ.: 20°C-on mért adatok.

A termék VOC tartalma a **2004/42/EK-IIB(e)** rendelet értelmében max. 840 *g/l*

Felületelőkészítés

A felület száraz, tiszta, valamint olaj, zsír és szilikonmentes legyen.

Előkészítés

A terméket gondosan el kell keverni, majd a megfelelő edzőt a következő arányban kell hozzáadagolni:

	BY WEIGHT / SÚLYBAN	BY VOLUME / TÉRFOGATBAN
PRODUCT / TERMÉK 1381 EASY 1000	100	2
HARDENER / EDZŐ 4105 INDURITORE SLOW or else / vagy 4305 INDURITORE STANDARD or else / vagy 4505 INDURITORE FAST	50	1
THINNER / HÍGÍTÓ 1653 DILUENTE PER ACRILICI or else/vagy 1648 DILUENTE PER ACRILICI LENTO	0 ÷ 5	0 ÷ 5

EASY 3000

1381.

Kétkomponensű akril karcálló lakk

24/11/14 LRB/nz

Felhordási eljárás : - levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,2 ÷ 1,4 mm átmérőjű fúvókával és 2 ÷ 3 bar nyomás mellett.

Javasolt rétegvastagság : 50 µm szárazon. A két réteg között 10 ÷ 15 percet kell várni.

DRYING TIME / SZÁRADÁSI IDŐ	Dust free Pormentes	Handling Fogásbiztos	Through drying Teljes kiszáradás
Air drying/Aria @ 20°C.65% R.H./U.R.	10 ÷ 15 minutes/perc	6 ÷ 8 hours/óra	24 hours/óra
Oven/Kemence @ 60°C. Flash off/ Zsugorodás: 10 perc@ 20°C			30 min./perc
Infralámpa használata esetén kövesse a gyártó utasításait. (pl. idő és távolság)			

Az edző használata:

- INDURITORE SLOW : 4105. cikksz.
A meleg évszakban, kemencében történő szárításkor, valamint nagy felület festése esetén kell használni.
- INDURITORE STANDARD : 4305. cikksz.
Univezális felhasználásra, levegőn vagy kemencében történő szárításkor.
- INDURITORE FAST : 4505. cikksz.
Elsősorban kisebb felületeken végzett apró javításhoz, valamint a hideg évszakban és amikor nem kerül sor kemence használatára.

MEGJEGYZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT JÓL FEL KELL RÁZNI.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!
CSAK SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA!