

SPEEDLAK

1389.

Ultra gyors UHS lakk

28/02/18 LRB/nz

Termékleírás

Kíváló minőségű kétkomponensű akril fedőlakk. Nem sárgul, ultra gyorsan szárad. Magas szárazanyaganyag tartalmú, és VOC tartalma 420 g/liter alatt van.

Két rétegben hordandó fel pasztell és metál vizesbázisú és oldószeres bázisfestékre.

Műszaki jellemzők

Szín	: áttetsző, színtelen
Kötőanyagok	: akril gyanták/izocianátok
Fazékidő	: 30 ÷ 40 perc
Száraz filmréteg	: csillogó > 95 gloss (Gardner 60°C)
Viszkózitás	: "A" komponens 100 ÷ 110" Coppa ISO-DIN 4
Kiadósság*	: 8 ÷ 9 m ² /l két rétegben
Tárolási stabilitás	: 24 hónap hibátlan edényben

* A kiadósságot a javasolt vastagság szerint számították ki sima és szabályos felületre felhordva.

MEGJ.: 20°C-on mért adatok.

A termék VOC tartalma a **2004/42/EK-IIB(d)** rendelet értelmében max. 420 gr/l

Felület

Bármilyen jól kiszáradt vizesbázisú ill. odószeres bázisfesték.

Elkészítés

A két komponenst az alábbi arányban kell alaposan elkeverni:

	BY VOLUME / TÉRFOGATRÉSZ	BY WEIGHT / SÚLYBAN
PRODUCT / TERMÉK 1389 SPEEDLAK	2	100
HARDENER / EDZŐ 4376 INDURITORE STANDARD	1	50
THINNER / HÍGÍTÓ 1653 DILUENTE PER ACRILICI	Max. 10%	Max. 50%

Felhordási eljárás : - HTE pisztoly: 1,2 ÷ 1,4 mm átmérőjű fúvókával és 2,0 ÷ 2,5 bar nyomással.

: - HVLP pisztoly: 1,2 ÷ 1,4 mm átmérőjű fúvókával, és a gyártó utasítását követve.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

SPEEDLAK

1389.

Ultra gyors UHS lakk

28/02/18 LRB/nz

Javasolt rétegvastagság : 45 ÷ 50 μm szárazon. Az első réteget normál vastagságban, majd a másodikat telítetten kell felvinni. A két réteg között 5 ÷ 10 perc zsugorodási időt kell hagyni.

DRYING TIME / SZÁRADÁSI IDŐ	Dust free Pormentes	Handling Kezelhető	Throught drying Teljes kikeményedés
Air drying / Levegőn @ 20°C-on – 65% relatív páratartalom mellett	15 minutes/perc	1 hour/óra	3 hour/óra
Oven / Kemence @ 60 ÷ 65°C Flash off / Zsugorodás: 0 ÷ 10 min. @ 20 ÷ 22°C			15 minutes/perc
A mesterséges szárítás ideje a fényezőkabin típusától függ.			

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!
CSAK SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.