

BODY CAR EXTRA

1508.

Tixotróp zajtompító alvázvédő

04/10/04 LRB/nz

Termékleírás

Zajtompító karosszéria védőréteg, kavicsfelverődés ellen. Gumiabroncs és alkidgyanta alapanyagú. Felhordása szórással történik minden olyan részre, amelyet védeni kell a korrózió és a kavicsfelverődés ellen. Mindez jó zajtompító hatással párosul.

Gyorsan szárad, kiválóan tapad a lemezre, kiemelkedő védő és hagszigetelő képesség jellemzi.

Erősen tixotróp, ami jó szórófolyékonyságot biztosít anélkül, hogy lefolyyna a függőleges oldalakon.

Száradás után bármilyen típusú lakkal vagy festékekkel átvonható.

Flexibilitása száradás után sokáig jó marad. Útdéssel, kopással, a benzinnel és ásványi olajakkal szemben ellenálló.

Jól bírja a magas hőmérsékletet, nem lágyul, és nem módosul 100 °C-ig.

Széles színskálában áll rendelkezésre.

Felhasználási terület

A karosszéria területén alvázakra, kerékházra, az ajtók alsó részére, a motorházakra zajtompítóként, kavicsfelverődés és korrózió ellen használható. Az ipari felhasználásban hang- és hőszigetelő a fémlemezről készült részeken. (Ajtók, válaszfalak, rekeszek, motorháztetők stb.)

Műszaki jellemzők

Szín : ld. katalógus

Kötőanyag tulajdonsága : alkid-gumiabroncs gyanták

Száraz filmréteg : selyemfényű, narancshéj-szerűen rücskösített

Szárazanyag-maradék súlyban : 54 % (± 1)

Fajsúly : 1,18 kg/l (± 0,02)

Viszkózitás : 20000 ÷ 28000 mPas Brooksfield RVT rpm 5 s 5

Kiadósság : kb. 4 m²/l 100 ÷ 150 µm vastagság esetén

Tárolási stabilitás : 12 hónap ép csomagolásban

Megj.: 20 °C-on mért adatok.

Felhordási mód

Felületelőkészítés : A felület száraz, tiszta és pormentes, valamint egy kissé érdesre csiszolt legyen.

Felhordási eljárás : Zajtompító pisztollyal 3 ÷ 4 bar nyomás mellett, kb. 20 cm távolságból.
A felület kisebb vagy nagyobb hullámzása a szórólevegő nyomásának változtatásával érhető el, vagy a fúvóka lecserélésével, mint a mi DISPRAY pisztolyunk esetében.

Hígítás : a 1605. cikksz. DILUENTE NITRO-val, abban az esetben, ha nagyon vékony rétegre van szükség.

Száradási idő levegőn (20°C) : pormentes : kb. 30 perc
100 ÷ 150 µm vastagságnál teljes száradás : kb. 24 óra

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

BODY CAR EXTRA

1508.

Tixotróp zajtompító alvázvédő

04/10/04 LRB/nz

Átfesthető

: kb. 30 perc elteltével bármilyen termékkel.

MEGJEGYZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT A DOBOZ JÓL FELRÁZANDÓ!

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.