

# BODY OC

# 1511.

## Zajtompító hangszigetelő

28/07/00 LRD/nz

### Termékleírás

Karosszéria hangszigetelő, kavicsfelverődés elleni, alkidgyanta alapú védőbevonat. Szórással hordható fel azokra a részekre, ahol a korrózió és a kerék által felcsapódó kavics elleni védelemre van szükség. Ehhez jó hangtompító hatás is párosul. Gyorsan szárad, jól tapad, jó védő- és hangszigetelő hatással rendelkezik. Száradás után bármilyen fedőfestékkel bevonható. Az ütésnek, a kopásnak, az ásványi olajoknak és a hőmérsékletnek 100°C-ig jól ellenáll.

### Felhasználási terület

A karosszéria területén a kocsik alsó részére, a kerékházra, az ajtók alsó részére, a motorház és a csomagtartó belső részeire használható. Az ipari területen hang- és hőszigetelőként a fémlemez részekre. (Ajtók, válaszfalak, rekeszek, motorháztetők, különböző lemezes részek.)

### Műszaki jellemzők

Szín	: fekete - fehér - világos szürke
Kötőanyag tulajdonság	: alkidgyanták
Száraz filmréteg	: selyemfényű, narancshéjszerűen rücskösített
Szárazanyag-maradék súlyban	: 59% (± 1)
Fajsúly	: 1.28 kg/l (± 0.02)
Viszkozitás	: 13500(± 1500) mPas Brookfield RVT rpm 5 s 5
Kiadósság	: kb. 4 m <sup>2</sup> /l 100 ÷ 120 μm vastagság esetén
Tárolási stabilitás	: 12 hónap hibátlan edényzetben
<b>Megj.:</b> 20°C-on mért adatok	

### Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felület száraz, tiszta, pormentes és egy kissé érdesre csiszolt legyen.
Felhordási mód	: Zajtompító pisztollyal 3 ÷ 4 bar nyomás mellett kb. 20 cm távolságból. A felületi hullámmérés mértékét lehet változtatni a szórólevegő nyomásának a szabályozásával, vagy a különböző nagyságú fúvókák alkalmazásával, mint az IMPA Dispray pisztolyon.
Hígítás	: 1605. kódsz. DILUENTE NITRO-val csak abban az esetben, ha nagyon lapos réteget kívánunk elérni.
Száradási idő levegőn (20°C-on)	: pormentes : kb. 30 perc
100 ÷ 120 μm vastagság esetén	teljes száradás : kb. 24 óra
Átfesthető	: kb. 30 perc elteltével bármilyen termékkel

### **MEGJEGYZÉS: A DOBOZ HASZNÁLAT ELŐTT JÓL FELRÁZANDÓ!**

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körön kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

## BODY OC

**1511.**

### Zajtompító hangszigetelő

28/07/00 LRD/nz

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körön kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.