

ENAMEL

1533.

Kétkomponensű poliakril lakk

08/06/04 LRB/nz

Termékleírás

Kétkomponensű akril karosszerialakk. Magas csillogású, a légköri viszontagságokkal szemben rendkívül ellenálló, nagyon kemény, és ugyanakkor jó rugalmassággal rendelkezik.

Ennek következtében a mosás vagy az esetleges dörzsölődések során nem karcolódik. Az UV sugarak hatására nem sárgul.

A pasztellszínek eléréséhez más akril alapszínnel színezhető.

Felhasználási terület

Valamennyi karosszéria munka elvégzésére alkalmas, minőségi fedőbevonatként használható egymagában vagy különféle színezve a kívánt árnyalatokban.

Műszaki jellemzők

Szín	: lásd: katalógust
Kötőanyagok	: akril gyanták/izocianátok
Terméktípus	: kétkomponensű, a 4100./4300./4500. cikksz. INDURITORE-val (edzővel)
Fazékidő	: kb.2 óra
Száraz filmréteg	: csillogó – 92 ÷ 95 gloss (Gardner 60°C)
Szárazanyag-maradék súlyban	: fehér „A” komponens : 66 % (± 0,5)
Fajsúly	: fehér „A” komponens : 1,33 kg/l (± 0,02)
Kiadósság*	: 6 ÷ 7 m ² /l
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

MEGJ.: 20°C-on mért adatok.

Felhasználási mód:

Felületelőkészítés	: felújítás és karbantartás esetén a következő eljárást javasoljuk: <ol style="list-style-type: none">1. A felület csiszolása és letisztítása.2. A 3068. cikksz. METROPOLIS PLUS vagy más hasonló, a munkának megfelelő anyag felvitele.3. A kitt elsimítása csiszolással.4. A 1513. cikksz. EQUALIS HS alapozó felvitele.5. Száraz csiszolás.6. Az ENAMEL lakk felvitele.
--------------------	---

A termék elkészítése : Az „A” részt gondosan addig kell keverni, amíg a színe és az állaga egységes nem lesz. Ezután hozzá kell keverni a „B” részt az alábbi arányban:

	<u>Térfogatban</u>	<u>Súlyban</u> fehér és pasztell	<u>Súlyban</u> fekete és erős színek
„A” rész: 1533. ENAMEL lakk	2 rész	100 rész	100 rész

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körön kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

ENAMEL

1533.**Kétkomponensű poliakril lakk**

08/06/04 LRB/nz

„B” rész: 4100 0000 IND. Slow-lassú	1 rész	40 rész	50 rész
4300 0000 IND. Standard	1 rész	40 rész	50 rész
4500 0000 IND. Fast-gyors	1 rész	40 rész	50 rész

A tökéletesen elkevert terméket 20°C-on 25" ÷ 35" Coppa ISO-DIN 4 (16" ÷ 18" ford 4) viszkozitásig kell hígítani, majd hagyományos eljárással felhordani.

Felhordás : levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,3 ÷ 1,6 mm átmérőjű fúvókával, és 2,5 ÷ 3,5 bar nyomás mellett.

Hígítás : 5 ÷ 15 %-os hígítás a standard 1653. cikksz. DILUENTE PER ACRILICI, vagy a lassúbb 1648. cikksz. termékkel.

Javasolt rétegvastagság : 70 ÷ 80 µm szárazon

Száradási idő levegőn (20°C) : pormentes : 30 perc
teljes száradás : kb. 8 óra

Száradási idő kemencében : zsugorodási idő : 5 ÷ 10 perc szobahőmérsékleten
égetési idő : 60 °C-on 30 perc

Katalizátor használata: : 2:1 arányban keverni súlyban vagy terjedelemben, az évszaknak és az elvégezendő munkának legjobban megfelelő edzőt felhasználva.

- slow-lassú edző : kód: 4100 0000
Lassúbb, de jobban teríthető, a meleg évszakban, kemencében történő szárításkor van rá szükség, valamint nagy kiterjedésű felület esetén.

- standard edző : kód: 4300 0000
Univerzális felhasználású, az átmeneti évszakban és közepes nagyságrendű munkák elvégzése esetén, levegőn és kemencében történő szárításkor.

- fast-gyors edző : kód: 4500 0000
Elsősorban kis felületeken történő apró simítások elvégzésére, télen vagy nem kemencében történő szárítás esetén.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.