

CLOROCAUCCIU' MODIF.

1821.

Módosított kaucsuk-klorid fedőlakk

24/05/04 LRB/nz

Termékleírás

Alkidgyantával módosított kaucsuk-klorid gyanta alapú fényes fedőlakk. A konverterek és az alapszínek felhasználásával, a polivalens IMPASYSTEM színkeverőgép rendszer segítségével kifejlesztett fedőbevonat.

Nagyon rugalmasság, víznek és ütésnek jól ellenáll.

Felhasználási terület

Acél elemek és szerkezetek, mezőgazdasági és ipari gépek, szerkezetek védelme, amelyek ipari környezetben és víz közelében, vizes környezetben található.

Műszaki jellemzők

Szín	: igény szerint
Terméktípus	: egykomponensű
Száraz filmréteg	: fényes
Szárazanyag-maradék súlyban	: a fehér : 68 % (± 0,5)
Fajsúly	: a fehér : 1,36 kg/l (± 0,03)
Viszkózitás	: 1500 ÷ 2500 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4
Kiadósság*	: 7 ÷ 8 m ² /kg
Tárolási stabilitás 20 °C-on	: 12 hónap hibátlan edényben

*A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

MEGJ.: 20°C-on mért adatok.

Felhasználási mód:

Felületelőkészítés : VASFELÜLET: Gondosan el kell távolítani mindenféle rozsdá-, gálma-, zsír és nedvességnymot, SA2,5 fokozatú homokkal történő, vagy gondos mechanikai eljárással, majd oldószeres zsírtalanítást kell végezni. Ezt követően a 1827. cikksz. FONDO R.E. termékkel bevonni.

A termék elkészítése : Addig kell keverni, amíg a színe és az állaga egyenletes nem lesz.

Hígítás : 20 ÷ 30%-ban a 1609. cikksz. CLOROGOMMA vagy 1605.cikksz. DILUENTE NITRO.

Felhordás : - levegőporlasztásos szórás: 1,5 ÷ 1,8 mm átmérőjű fúvókával és 4 ÷ 5 atm. nyomás mellett.
- airless szórás
- ecset: csak kisebb részleges javításhoz vagy kiigazításhoz

Javasolt rétegvastagság : 40 ÷ 50 μm szárazon

Száradási idő 20°C-on : pormentes : 20 ÷ 30 perc
nyommentes : 3 ÷ 4 óra
teljes kikeményedés : 24 óra

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

CLOROCAUCCIU' MODIF.

1821.

Módosított kaucsuk-klorid fedőlakk

24/05/04 LRB/nz

MEGJEGYZÉS:

Magas környezeti páratartalom és túl vastagon felhordott festékréteg lassíthatja a filmréteg kikeményedését.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.