

SUPER ANCORA VERTICALE

3560.

Tixotróp poliészter ragasztó függőleges márvány- és kőfelületre

16/03/09 LRA/nz

Termékleírás és felhasználás

Telítetlen poliészter-gyanta bázisú, kétkomponensű ragasztó. Függőleges felületre felhordható anélkül, hogy lefolyna, Kőfelületek javítására és helyreállítására alkalmas.

A gyakran vízzel érintkező anyagok ragasztásához az IMPA 3564 4142 cikksz. CANOVA VERTICALE PAGLIERINO epoxi ragasztó használata ajánlott.

Széles színkálában áll rendelkezésre. A kikeményedés után jellege és keménysége a márványhoz hasonló, és éppen úgy kezelhető, megmunkálható és fényesíthető, mint maga a kő.

Műszaki jellemzők

Szín	: színválaszték a katalógusban
Kötőanyag tulajdonsága	: telítetlen poliészter gyanta
Fajsúly **	: „A” rész: 1,68 kg/l (± 0,03)
Edző	: fehér tubusos krém, cikksz.: 4000 1015
Keverési arány	: 100 „A” rész + 2÷3 „B” rész súlyban
Fazékidő**	: 6 ÷ 8 perc
Teljes polimerizáció**	: kb. 2 óra elteltével
Megmunkálható**	: 2 óra elteltével, közepes vastagság esetén
ASTM D638 eljárásos szakítópróba*	: töréserő : 26,6 Mpa : eldeformálódás töréskor : 0,4% : rugalmassági tényező : 6950 Mpa
ASTM D790 eljárásos hajlítópróba*	: max. töréserő : 54,4 MPa : eldeformálódás töréskor : 0,9% : rugalmassági tényező : 7580 MPa
Tárolási stabilitás**	: 12 hónap ép csomagolásban, fénytől védve

*24 ± 2 °C-on tesztelt termék

**20 °C-on mért adatok

Felhordási mód

Felhordásra alkalmas felület	: A felület száraz, tiszta, por-, zsír- és viaszmentes legyen.
Felhordási eljárás	: spatulya
Hígítás	: Felhasználásra kész.
Javasolt rétegvastagság	: Nagy kiterjedésű felületen egy réteg vastagsága ne haladja meg az 5 mm-t. Nagyobb vastagság eléréséhez több rétegben kell felvinni.

A felhasználáshoz 100 rész ragasztóhoz súlyban 2 ÷ 3% edzőt kell adni. Gondosan el kell keverni, amíg egy homogén masszát nem kapunk. Felhordáskor ügyeljünk arra, hogy a termék jól tapadjon, ezért a spatulyát könnyedén nyomjuk rá a felületre.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

SUPER ANCORA VERTICALE

3560.

Tixotróp poliészter ragasztó függőleges márvány- és kőfelületre

16/03/09 LRA/nz

A ragasztó kézzel vagy géppel csiszolható. Használhatjuk ugyanazokat a szerszámokat, amelyeket a kő megmunkálásához alkalmazunk.

MEGJEGYZÉS: + 10°C hőmérséklet alatt a termék felhordása nem ajánlott.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.