



AUTO REFINISH

Termékismertető

1K AEROSOL ALAPOZÓ

D8421

TERMÉKLEÍRÁS

A D8421 1K Aerosol Alapozó a fémgig kicsiszolt és a kis foltjavítási felületek alapozására lett kifejlesztve. Közvetlenül átfesthető a PPG "Global Refinish" rendszerekkel.



FELÜLETEK

Csupasz fém
Galvanizált acél
Eredeti bevonatok
GRP (Üvegszálás műanyagok)
Poliészter kiték
Régi, jó állapotú bevonatok

Megfelelő előkészítés szükséges a jó eredmény eléréséhez;

Megjegyzés: Nem ajánlott a TPA bevonatokra és felületekre. Régi szintetikus bevonatoknál a teljes kiszáradás és átkeményedés szükséges.

	Ha 2K alapozót használunk	Ha közvetlenül színt fújunk
Kézi	P280-P320 (GRP P400) (száraz)	P800 (vizes)
Gépi	P220-P280 (száraz)	P360 (száraz)




ZSÍRTALANÍTÁS

Lásd a termékismertetőt: [PDS_PPG_Zsírtalanítók](#).

FELHORDÁSI UTASÍTÁS



Az Aerosol nem igényel keverést. Azonban felhasználás előtt szükséges felrázni, legalább 2 percig folyamatosan.



Keverési arány: A termék felhasználásra kész.

Szórási távolság: 15-20 cm.

2 normál réteget hordjunk fel, hogy kb. elérjük a minimum 25 micron rétegvastagságot.

Rétegek között várjunk kb. 3-5 percet.

20°C - on – 10 -15 perc elteltével átfesthető (rétegvastagságtól függően).

Normális esetben a D8421 – es nem igényel csiszolást és közvetlenül átfesthető a Deltron GRS vagy Envirobase fedőfestékekkel.

Azonban, ha további rétegvastagság szükséges, akkor a D8421-es átfesthető bármelyik PPG 2K töltőalapozóval.

FELHASZNÁLÁS

Amikor az aerosol doboz kiürült, akkor fordítsuk fejjel lefelé a dobozt és engedjük ki a hajtógázt teljesen. A kiürült doboz a speciálisan jelzett fémgüjtő konténerbe. Az ilyen jellegű hulladékot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni és megsemmisíteni.



BIZTONSÁGTECHNIKA

Kérjük, kövesse a PPG által meghatározott biztonságtechnikai előírásokat, és használja a személyes védő felszereléseket.

A termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.

Az említett adatok csak információként szolgálnak. Használni a termékeket elég információ vagy szakszerű továbbképzés nélkül csak a felhasználó felelősségére. Ezért nem áll módunkba felelősséget vállalni bármilyen rossz eredmény vagy veszteség esetén.

A termékismertetőben közölt adatok bármikor módosíthatók általunk a folyamatos termékfejlesztés következtében.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>