



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Termékismertető

Deltron DG

2-komponensű közvetlen fényű festék rendszer

Gyorsított Rendszer

TERMÉKEK

Deltron DG	
Deltron LS gyorsító edző	D863
Deltron MS gyorsító edző	D864
Deltron hígítók	D807, D808
Deltron gyorsító	D818

TERMÉKLEÍRÁS

A Deltron gyorsított rendszer használható a folyamatidők és száradás csökkentésére alacsonyabb hőmérsékleten vagy feltájtítás során normál hőmérsékleten.


A száradási idők csökkentésére a gyorsító edzők (LS D863 vagy MS D864) és a gyorsító D818 használható (külön vagy egymás kombinációjaként).

A D863 és D864 edzők egyenlők a normál LS vagy MS Deltron edzőkhöz.

A D818-as gyorsító adagolható a kevert festékekhez vagy csak a hígítókhoz.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Lásd a termékismertetőt: [PDS_PPG_Deltron DG](#).



TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉS

LS Rendszer

MS Rendszer

Keverési arány	DG	2 rész	DG	3 rész
	LS edző	1 rész	MS edző	1 rész
	Hígító*	1 rész	Hígító*	1 rész

* Nagyobb rétegvastagság érdekében csak 0,5 rész hígítót keverjünk.

A hígító kiválasztása a felhordási hőmérséklettől függően történjen.

Hígító


5°C-18°C	D808
18°C-25°C	D807

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉS

Alacsonyabb hőmérséklet esetén ajánljuk a következő kombinációk használatát:

8-10°C	Gyorsító edző + D818 gyorsító
10-15°C	Gyorsító edző
15-20°C	D818 gyorsító

A D818-at :



- Adagolhatjuk kevert festékhez 12 ml arányban (2 pohár) / 1 liter festékhez.
- Adagolhatjuk hígítóhoz 125 ml arányban (fél doboz) / 5 literes Deltron hígítóhoz.


További információ – lásd termékismertetőt: [PDS_PPG_D818_D885_D886](#).

	Teljes száradás			
	10°C	15°C	20°C	60°C
D863	12 óra	9 óra	8 óra	20 perc
D864	12 óra	9 óra	8 óra	20 perc
D818+D802	8 óra	7 óra	6 óra	15 perc
D818+D803	8 óra	7 óra	6 óra	15 perc
D863+D818	6 óra	5 óra	4 óra	10 perc
D864+D818	6 óra	5 óra	4 óra	10 perc

A fazékidő kb. 50%-al csökken a hagyományos rendszerhez képest.

PISZTOLY ÉS SZERSZÁMTISZTÍTÁS

A munka befejeztével mossuk el a pisztolyt és a szerszámokat Deltron hígítóval vagy más erre alkalmas oldószerrel.



BIZTONSÁGTECHNIKA

Kérjük, kövesse a PPG által meghatározott biztonságtechnikai előírásokat, és használja a személyes védő felszereléseket.

A termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.

Az említett adatok csak információként szolgálnak. Használni a termékeket elég információ vagy szakszerű továbbképzés nélkül csak a felhasználó felelősségére. Ezért nem áll módunkba felelősséget vállalni bármilyen rossz eredmény vagy veszteség esetén.

A termékismertetőben közölt adatok bármikor módosíthatók általunk a folyamatos termékfejlesztés következtében.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>