

VABER INDUSTRIALE S.P.A.

IPARI VEGYITERMÉKEK ÉS RAGASZTÓANYAGOK GYÁRTÁSA

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITALY)

Tel. +39 011273.44.32

Fax +39 011273.17.76 /+39 011 223.77.72

e-mail: info@vaber.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ADATOK LEÍRÁSA

4899803 sz. VABER BRUSHABLE 737

A kiállítás napja: 1998. 03. 10.

4. átdolgozás: 2002. 06. 28.

Készítette: Cecconello **S.T. felelős:** Girivetto **Q.M.S. felelős:** Favatà

1. TERMÉKLEÍRÁS

Ecsettel vagy szalagszerűen, csíkban felhordandó, oldószeres tixotróp tömítőanyag.

A karosszéria elülső és hátulsó részén lévő hegesztett pontokra vagy szalagokra, a csomagtartó aljára, az utastér aljára használható.

A VABER BRUSHABLE 737 gyorsan szárad. Kemencében a szárítás felgyorsítható, nem repedezik és egy kitűnő gátat képez, amely megakadályoz bármiféle nedvesség és vízbeszivárgást az autó belterére, valamint az illeszkedéseknél.

2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONÁGAI

ALAPANYAG : gumik, szintetikus gyanták, alumínium, oldószerek, pigmentek és ásványi töltetek

JELLEG : tixotróp paszta

SZÍN : metálszürke

VISZKOZITÁS @ 25 °C : 300000 ± 50000 cPs 1*

SZÁRAZANYAG (1 óra @ 110 °C) : 70% ± 2% 2*

PORMENTES @ 25 °C – R.P. 55% : 3 ÷ 4 óra 3*

FAJSÚLY : 1,20 ± 0,02 g/cm³ 4*

TELJES KISZÁRADÁS @ 25 °C - R.P. 55% : 24 óra (1 mm vastagság)

ÁTVONHATÓSÁG @ 25 °C – R.P. 55% : teljes kiszáradásig

FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET : 15 °C ÷ 35 °C

A 4899803 sz. leírás folytatása – VABER BRUSHABLE 737
4. átdolgozás, 2002. 06. 28.

TAPADÁSI PRÓBA FÉMFELÜLETRE : a maximális tapadási érték 7 napnál előbb nem tapasztalható

@ T.A. a felhordástól számítva vagy 1 óra

@ 80 °C (vastagság 1 mm)

1* VABER eljárás T-02 (lásd ASTM D 2196-91A) – forgó 7, 5 rpm

2* VABER eljárás T-05 (lásd ASTM D 2369-95)

3* VABER eljárás T-33 (lásd ASTM D 1640-95)

4* VABER eljárás T-04 (lásd ASTM D 1475-90)

3. ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT

A VABER BRUSHABLE 737 terméket ecsettel, spatulyával vagy közvetlenül a patronból szalagszerűen, csíkban lehet felhordani.

A termék felhordását megelőzően ellenőrizni kell, hogy a tömítésre kerülő felület tiszta, száraz és olajtól mentes legyen.

Passziválással a külső károsító hatásoknak ellenálló felületet kell kialakítani alapozóval vagy wash-primerrel, ezután le kell csiszolni, majd fel kell vinni a tömítőanyagot.

4. KISZERELÉS

Forgalomba kerül:

- nettó 0,850 kg-os bádgedényen - 12 darabos dobozokban
- 310 ml-es patronokban - 12 darabos dobozokban
- rendelésre 18 kg-os tartályokban

5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG

A VABER BRUSHABLE 737-as termék eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, +15 °C - +30 °C közötti hőmérsékleten a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.

6. MEGJEGYZÉS

A fenti tájékoztatás és a műszaki információk (szóbeli, írásbeli és tesztek), különösen azok, amelyek termékeink felhelyezésére és felhasználására vonatkoznak, ismereteinkre

és tapasztalatainkra alapulnak, de ez a végső eredményre vonatkozóan nem jelent részünkről garanciát vagy a jogviszonyból eredő bármiféle felelősségvállalást.

Figyelembe véve a felhasznált anyagok, a felületek, a kezelési feltételek és a tárolás sokféleségét, valamint a gyártási és felhasználási feltételeket, az összes fenti tájékoztatással és tanáccsal kapcsolatban a felhasználónak az egyéni felhasználás körülményeit figyelembe véve, előzetesen meg kell bizonyosodnia.

Ennek a leírásnak egyik kijelentése sem ad felhatalmazást vagy tanácsot egy harmadik fél iparitulajdon jogának esetleges megsértésére.