

VABER INDUSTRIALE S.P.A.

IPARI VEGYITERMÉKEK ÉS RAGASZTÓANYAGOK GYÁRTÁSA

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITALY)

Tel. +39 011273.44.32

Fax +39 011273.17.76 /+39 011 223.77.72

e-mail: info@vaber.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ADATOK LEÍRÁSA

3700411 sz. VABER TEX

A kiállítás napja: 2004. 11. 25.

2. átdolgozás: 2005. 10. 26.

Jóváhagyta: R&D **Ellenőrizte:** QMS

1. TERMÉKLEÍRÁS

A VABER TEX védőtermék egy oldószerben oldott gumi és gyanta bázisú hangtompító-kavicsfogó. A lemezre felfújva, az oldószer elpárolgásából eredően, gyorsan egy erősen műanyag és a kopásnak jól ellenálló texturizált védőréteget képez.

A VABER TEX alacsony hőmérsékleten sem húzódik össze és nem repedezik. A vízben nem oldódik és felülfesthető.

Az autójavítás területén az oldalsó védősávok, a csomagtartó, az utasfülke, a lökhárító alatti rész és az ajtók védelmére alkalmas.

2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONÁGAI

ALAPANYAG : gumik és gyanták oldószerben, ásványi töltőanyagok és adalékanyagok

SZÍN : fekete, szürke és bézs

JELLEG : folyékony

VISZKOZITÁS 25°C-on : fekete 25000 ÷ 30000 cps 1*

bézs és szürke: 18000 ÷ 23000 cps

FAJSÚLY : $1,43 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ 2*

SZÁRAZANYAG : $71 \pm 2 \%$ 3*

PORMENTES 25°C-on : kb. 25 perc 4*

FELÜLFESTHETŐ 25°C-on : kb. 45 perc múlva

FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET : 10 ÷ 35 °C

A 3700411 sz. leírás folytatása - VABER TEX

2. átdolgozás, 2005. 10. 26.

Szintétikus hígítóval hígítható.

1* VABER eljárás T-02 (lásd ASTM D 2196-91A) – forgó 7; 5 rpm

2* VABER eljárás T-04 (lásd. ASTM D 1475-90)

3* VABER eljárás T-05 (lásd ASTM D 2369-95)

4* VABER eljárás T-33 (lásd ASTM D1640-95)

3. ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT

A bevonásra kerülő felületet szilikonleemosóval meg kell tisztítani és zsírtalanítani kell. Egy rozsdamentesítő alapozóval, wash pimerrel vagy szintelen szigetelővel passziválni kell, majd le kell csiszolni.

A Vaber Tex flakonját legalább 15 másodpercen keresztül fel kell rázni, majd a fekete színt 4-5, a bézs és szürke színt 5-6 bar levegővel felfújni az L11U/90, a VABER NO-STOP SYSTEM 2000 vagy a VABER L15 pisztollyal.

Szükség esetén kb. 40 perc múlva felülfesthető. (25 °C-on)

4. KISZERELÉS

Forgalomba kerül:

- 1 és 2 kg-os edényben - 12 darabos dobozokban

- rendelésre 18 kg-os és 200 literes tartályokban

5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG

A VABER TEX termék eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, +5 °C - +35 °C közötti hőmérsékleten a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.

6. MEGJEGYZÉS

A fenti tájékoztatás és a műszaki információk (szóbeli, írásbeli és tesztek), különösen azok, amelyek termékeink felhelyezésére és felhasználására vonatkoznak, ismereteinkre és tapasztalatainkra alapulnak, de ez a végső eredményre vonatkozóan nem jelent részünkről garanciát vagy a jogviszonyból eredő bármiféle felelősségvállalást.

Figyelembe véve a felhasznált anyagok, a felületek, a kezelési feltételek és a tárolás sokféleségét, valamint a gyártási és felhasználási feltételeket, az összes fenti

tájékoztatással és tanáccsal kapcsolatban a felhasználónak az egyéni felhasználás körülményeit figyelembe véve, előzetesen meg kell bizonyosodnia.

Ennek a leírásnak egyik kijelentése sem ad felhatalmazást vagy tanácsot egy harmadik fél iparitulajdon jogának esetleges megsértésére.